



FIXOFER



LAQUE BRILLANTE ANTIROUILLE ALKYDE URETHANE



DEFINITION

Laque antirouille alkyde uréthane à haute teneur en phosphate de zinc.

DESTINATION

- Intérieur/Extérieur.
- Travaux neufs et de rénovation.
- Directement en multi couche sur métaux ferreux nus ou en finition sur notre primaire **ANTIROUILLE 80** en environnement difficile.

PROPRIETES

- Aspect brillant.
- Séchage rapide.
- Bonne protection antirouille.
- Bon pouvoir couvrant et garnissant.
- Existe en noir brillant et en noir mat.
- Rendement élevé.
- Application et entretien faciles.
- Mise à la teinte avec notre système de colorimétrie **MIXOVA**.
- Taux C.O.V. réduit (conforme aux normes européennes 2010).

CARACTERISTIQUES

Aspect du film	Brillant.
Aspect en pot	Légèrement gélifié.
Extrait sec Volumique	65%.
Extrait sec Pondéral	73%.
Masse Volumique (NF EN ISO 2811-1)	1,21 Kg/dm ³ .
Point éclair	38°C.
Séchage	Sec : 4 - 5 heures. Recouvrable : 24 heures.
Rendement (NF T 30-073)	12 m ² /L sur une surface lisse (40µm sec).
Teintes en stock	Blanc - Noir - Noir mat.
Conditionnements	0.75 L - 3 L - 15 L.
Conservation en stock	12 mois en emballage d'origine non ouvert.
Classification AFNOR (NF T 36-005)	Famille I classe 4a.
Directive C.O.V (2004/42/CE)	Valeur limite en UE (cat.A/i) : 500 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 499 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



INNOVA S.A

Siège Social : Z.I. Capiscol – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31
Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com



FIXOFER

MISE EN OEUVRE

- **MATERIEL D' APPLICATION** Brosse, rouleau.
- **DILUTION** Prêt à l'emploi, dilution possible jusqu'à 5% de White Spirit selon porosité du support, matériel utilisé et température extérieure.
- **NETTOYAGE** Au White Spirit ou solvant nettoyage après utilisation.
- **SUPPORTS**
Intérieur/Extérieur
 - Métaux ferreux.
 - Anciennes peintures adhérentes.
 - Autres supports, nous consulter.
- **PRECAUTIONS D' EMPLOI**
 - Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
 - Ne pas appliquer directement sur support à base de zinc (bardage, galvanisé...)
 - Elimination de la calamine, rouille pulvérulente ou en plaque par grattage, brossage, piquage, martelage, meulage ou mieu, par sablage.
Si nécessaire, dégraisser les surfaces grasses ou fortement encrassées avec un détergent alcalin type NETTOYANT multi usages, ou au solvant type DILUANT R avec chiffon propre et diluant fréquemment renouvelé.

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Métaux ferreux	Directement ou sur primaire ANTIROUILLE 80.	2 couches de FIXOFER.
Anciennes peintures adhérentes	Directement.	

HYGIENE ET SECURITE

- Fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site Internet : www.peintures-innova.fr
- **Inflammable** - Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre. En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



INNOVA S.A

Siège Social : Z.I. Capiscol – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31
Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com