


CAPITOLE AQUA primaire universel

PRIMAIRE D'ACCROCHAGE UNIVERSEL
A BASE DE LIANT ACRYLIQUE EN PHASE AQUEUSE

Fiche technique descriptive N°001IMPRESSIO du 11.06.2020

► Finition A



PEINTURES, VERNIS ET PRODUITS
CONNEXES - NF 130
www.ccoibets.fr

PRIMAIRE / IMPRESSIO

DEFINITION

- Primaire à base de résines acryliques en phase aqueuse.
- Imprègne, accroche, bloque les tâches

DESTINATION

- Intérieur / Extérieur
- Travaux neufs et rénovation
- Destinées à l'impression de tout support du bâtiment, plâtre et dérivés, ciment et dérivés, faïences, grés cérame, PVC, aluminium, fer, acier galvanisé, mélaminés...

PROPRIETES

- Promoteur d'adhérence sur supports difficiles d'accrochage
- Recouvrable par toutes peintures en phase aqueuse (acryliques vinyles, alkydes en émulsion...)
- Bloque la plupart des tâches dans son propre film (graffiti, tanins...)
- Contient un inhibiteur de corrosion lui conférant une protection antirouille sur supports métalliques
- Très bon pouvoir opacifiant, aspect tendu
- Grande dureté de film et bonne souplesse
- Grande blancheur
- Rendement élevé

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ASPECT DU FILM

Mat velouté

ASPECT EN POT

Gelifié

EXTRAIT SEC VOLUMIQUE

38%

EXTRAIT SEC PONDÉRAL

55%

MASSE VOLUMIQUE (NF EN ISO 2811-1)

1. Kg/dm³

POINT ECLAIR

Néant

SÉCHAGE

Sec au toucher : 30 min.
Ponçable : 2 heures
Recouvrable : 2 heures par phase aqueuse - 4 heures par phase solvant.
Fonction isolante : 24 heures

RENDEMENT (NF T 30-073)

10 - 12 m²/L selon la nature du support

TEINTES EN STOCK

Blanc

CONDITIONNEMENTS

1L - 3L - 12L

CONSERVATION EN STOCK

12 mois en emballage d'origine non ouvert - Conserver à l'abri du gel.

CLASSIFICATION AFNOR (NF T 36-005)

Famille I classe 7b2

DIRECTIVE C.O.V (2004/42/CE)

Valeur limite en UE (cat.A/i) : 140 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum <10g/l COV.
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



INNOVA S.A.S

Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc
Tél +33 (0)4.67.01.04.69 - Fax +33 (0)4.67.77.20.43
Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : contact@innova-sa.com

CAPITOLE AQUA primaire universel

MISE EN OEUVRE

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau, airless.

DILUTION

Prêt à l'emploi

NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau après emploi.

SUPPORTS INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

- Plâtres et dérivés,
- Bois et dérivés,
- Bétons et dérivés,
- Métaux ferreux et non ferreux, aluminium...
- Plastiques - PVC...
- Verres, carrelages
- Anciennes peintures adhérentes,
- Autres supports, nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- Elimination de la calamine, rouille pulvérante ou en plaque par grattage, brossage, piquage, martelage, meulage ou mieux, par sablage. Si nécessaire, dégraisser les surfaces grasses ou fortement encrassées avec un détergent alcalin type NETTOYANT multi-usages.

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Métaux ferreux et non ferreux, verre, plastiques, carrelage. (bien dégraisser avant application)	1 couche de CAPITOLE AQUA Primaire universel (2 couches peuvent être nécessaires en fonction isolante)	Toute finition en phase aqueuse
Bétons et dérivés, plâtres et dérivés		
Bois et dérivés		
Anciennes peintures adhérentes (matage préalable sur surface brillante ou satinée)		

HYGIENE ET SECURITE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : www.peintures-innova.fr

Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.

Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre.

N°appel URGENCE ORFILA : 01 45 41 59 59

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'ait pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



INNOVA S.A.S

Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc

Tél +33 (0)4.67.01.04.69 – Fax +33 (0)4.67.77.20.43

Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : contact@innova-sa.com