

NOVAGLISS

PEINTURE SATINÉE GARNISSANTE AUX
RÉSINES ALKYDES EN PHASE SOLVANT

► Finition A



FINITION SATINÉE

DEFINITION

- Peinture de finition satinée aux résines alkydes en phase solvant.

DESTINATION

- Intérieur
- Travaux neufs et de rénovation, menuiseries bois.
- Décoration et protection des menuiseries intérieures et extérieures et métaux ferreux

PROPRIETES

- Aspect satin doux
- Excellent adhérence
- Microporeuse
- Bon pouvoir couvrant et garnissant
- Masque les légères irrégularités du support
- Grande blancheur
- Entretien facile (lessivable)
- Large domaine d'application
- Rendement élevé
- Insaponifiable
- Applicaton facile

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ASPECT DU FILM

Satin arrondi

ASPECT EN POT

Gelifié

EXTRAIT SEC VOLUMIQUE

60%

EXTRAIT SEC PONDÉRAL

77%

BRILLANCE SPÉCULAIRE

10 UB sous angle de 60°

MASSE VOLUMIQUE (NF EN ISO 2811-1)

1.37 Kg/dm³ +/-0.03

POINT ÉCLAIR

38°C

SÉCHAGE

Sec : 5 heures.
Recouvrable : 24 heures

RENDEMENT (NF T 30-073)

10 - 12 m²/L selon la nature du support

TEINTES EN STOCK

Blanc

CONDITIONNEMENTS

15L05

CONSERVATION EN STOCK

12 mois en emballage d'origine non ouvert

CLASSIFICATION AFNOR (NF T 36-005)

Famille I classe 4a

DIRECTIVE C.O.V (2004/42/CE)

Valeur limite en UE (cat.A/d) : 300 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum 299 g/l COV.
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



INNOVA S.A.S

Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc
Tél +33 (0)4.67.01.04.69 – Fax +33 (0)4.67.77.20.43

Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com

MISE EN OEUVRE

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau, airless.

DILUTION

Dilution à 5% de White Spirit selon porosité du support et matériel utilisé.

Airless : 10% au White Spirit.

NETTOYAGE DES OUTILS

Au White Spirit ou solvant nettoyage.

SUPPORTS INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

- Plâtres et dérivés,
- Bétons et dérivés, préalablement enduits,
- Bois et dérivés sauf les bois à comportements singuliers (iroko, doussié, tecl, western red cedar, etc...)
- Métaux ferreux et non ferreux avec primaire adapté.
- Anciennes peintures adhérentes,
- Autres supports, nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- Ne pas appliquer directement sur maçonnerie neuve et fonds alcalins de PH>9
- Ne pas appliquer directement sur support à base de zinc (bardage, galvanisé...)
- Ne pas appliquer sur bois exsudant, les autres bois tropicaux et les bois résineux nécessitent un dégraissage préalable.

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Plâtres et dérivés neufs	Sur fonds bloqués : directement Sur fonds poreux ou légèrement pulvérulents : 1 couche de CAPITOLE CLASSIC IMPRESSION dilué à 5% de White Spirit	2 couches de NOVAGLISS
Bois et dérivés neufs		
Bétons et dérivés préalablement enduits		
Anciennes peintures adhérentes (matage préalable sur surface brillante ou satinée)		
Métaux ferreux	1 couche de FIXOFER PRIMAIRE dilué à 5% de White Spirit	

HYGIENE ET SECURITE

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : www.peintures-innova.fr

INFLAMMABLE - Garder hors de portée des enfants. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre. En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'ait pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



INNOVA S.A.S

Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc

Tél +33 (0)4.67.01.04.69 – Fax +33 (0)4.67.77.20.43

Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com