




BETON NOVALAZURE

LASURE POUR BETON DE PAREMENT



DEFINITION

Lasure béton aux résines acryliques en phase solvant pour l'hydrofugation et la décoration des bétons.

DESTINATION

- Extérieur.
- Travaux neufs et de rénovation.
- Décoration et protection des bétons bruts de décoffrage gris ou blancs préfabriqués ou coulés.

PROPRIETES

- Aspect satiné.
- Valorise les supports béton en atténuant leurs défauts et en leur conférant une protection hydrofuge.
- Le BETON EGALISATEUR DE FOND permet de réguler la porosité et d'uniformiser le support béton.
- La finition teintée transparente BETON NOVALAZURE donne la coloration et fait ressortir le veinage béton.
- Possibilité d'obtenir un BETON NOVALAZURE « OPAQUE » sur demande.
- Mise à la teinte avec notre système de colorimétrie **MDXOVA**.

CARACTERISTIQUES

Aspect du film	Satin.
Aspect en pot	Liquide.
Extrait sec Volumique	26%.
Extrait sec Pondéral	33%.
Masse Volumique (NF EN ISO 2811-1)	0.91 Kg/dm ³ .
Point éclair	38°C.
Séchage (à 20°C- 65% HR)	Sec : 2 heures. Recouvrable : 12 heures.
Rendement (NF T 30-073)	6-10 m ² /L selon la porosité du support.
Teinte en stock	Incolore.
Conditionnements	3 L - 15 L.
Conservation en stock	12 mois en emballage d'origine non ouvert.
Classification AFNOR (NF T 36-005)	Famille I classe 7b1.
Directive C.O.V (2004/42/CE)	Valeur limite en UE (cat.A/i) : 500 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 499 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



INNOVA S.A

Siège Social : Z.I. Capiscol – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31
Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com



BETON NOVALAZURE

MISE EN OEUVRE

- **MATERIEL D' APPLICATION** Brosse, rouleau, airless.
- **DILUTION**
Brosse et rouleau :
Prêt à l'emploi, dilution éventuelle au White Spirit.
Airless : 10% au White Spirit.
- **NETTOYAGE DU MATERIEL** Au White Spirit après emploi.
- **SUPPORTS**
Extérieur
 - Bétons et dérivés. (façade béton, soubassement, garde-corps et acrotères...)
 - Autres supports, nous consulter.
- **PRECAUTIONS D' EMPLOI**
 - Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
 - Le béton doit avoir au minimum 3 semaines, le support doit être propre, débarrassé des poussières et exempt d'efflorescences.
 - Température d'application entre 5 et 35°C. Hygrométrie inférieure à 80 %.
 - Un test préalable de teinte est recommandé, en effet la teinte peut varier selon la nature du béton et le mode d'application.

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Pour des supports béton à fonds hétérogènes, défauts apparents, résidus de décoffrant, ragréages...	1 couche de BETON EGALISATEUR DE FOND. (Couleur gris ciment)	1 ou 2 couches de BETON NOVALAZURE teinté suivant l'aspect désiré.

HYGIENE ET SECURITE

- Fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : www.peintures-innova.fr
- **Inflammable** - Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre. En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



INNOVA S.A

Siège Social : Z.I. Capicol – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31
Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com