



APPRET 3250



APPRET ALKYDE ANTIROUILLE SECHAGE RAPIDE INDETREMPABLE



DEFINITION

Apprêt antirouille à base de résines alkydes modifiées.
Séchage rapide.
Indétremvable.

DESTINATION

- Extérieur.
- Métaux ferreux.
- Recouvrable par toute peinture (sauf époxy).
- Atmosphères rurale, urbaine, non corrosive.

PROPRIETES

- Aspect mat.
- Séchage rapide.
- Apprêt antirouille riche en pigment anticorrosion (300 heures au brouillard salin).
- Recouvrable par toute peinture (sauf époxy).
- Temps de recouvrement très rapide.
- Excellentes propriétés mécaniques (dureté, adhérence...).
- Excellent pouvoir couvrant.
- Mise à la teinte avec notre système de colorimétrie **MXOVA**.
- Taux C.O.V. réduit (conforme aux normes européennes 2010).

CARACTERISTIQUES

Aspect du film	Mat.
Aspect en pot	Légèrement Gélifié.
Extrait sec Volumique	48%.
Extrait sec Pondéral	66%.
Masse Volumique (NF EN ISO 2811-1)	1,40 Kg/dm ³ .
Point éclair	23°C.
Brillant spéculaire	3 U.B sous un angle de 60°.
Séchage (à 20°C et 65%HR)	Hors poussières : 20 minutes. Sec : 45 minutes. Recouvrable : 2 heures.
Rendement (NF T 30-073)	8 m ² / L sous 40µm.
Epaisseur recommandée du film sec	50-55µm.
Teintes en stock	Blanc - Incolore - Gris clair (RAL7001) - Ocre (E0549) - Rouge Brun.
Conditionnements	20 Kg - 3 L.
Conservation en stock	12 mois en emballage d'origine non ouvert.
Classification AFNOR (NF T 36-005)	Famille I classe 4a.
Directive C.O.V (2004/42/CE)	Valeur limite en UE (cat.A/i) : 500 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 499 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



APPRET 3250

MISE EN OEUVRE

- **MATERIEL D' APPLICATION** Brosse, rouleau, airless.
- **DILUTION**
(varie suivant la nature du support et la température) Brosse, rouleau : dilution possible jusqu'à 3% au **DILUANT 324**.
Airless : 5% au **DILUANT 324**.
- **NETTOYAGE DES OUTILS** Au **DILUANT 324** immédiatement après emploi.
- **SUPPORTS**
Extérieur
 - Métaux ferreux.
 - Autres supports, nous consulter.
- **PRECAUTIONS D' EMPLOI**
 - Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
 - Ne pas appliquer directement sur support à base de zinc (bardage, galvanisé...).
 - Elimination de la calamine, rouille pulvérulente ou en plaque par grattage, brossage, piquage, martelage, meulage ou mieux, par sablage.
Si nécessaire, dégraisser les surfaces grasses ou fortement encrassées avec un détergent alcalin type NETTOYANT multi usages.

SUPPORTS	PRIMAIRE	FINITION
Métaux ferreux	1 couche d' APPRET 3250 .	Tous types de finitions Alkydes / Polyuréthanes

- **RECOMMANDATIONS PARTICULIERES**
 - Température minimale d'utilisation : +5°C à +35°C et taux d'hygrométrie <75%.
 - Température du subjectile : mini : 3°C au dessus du point de rosée - maxi : 35°C.
 - Pour les teintes vives ou peu opacifiantes, appliquer une première couche de primaire avec une teinte adaptée pour obtenir une bonne opacification (sous-couche blanche pour les finitions jaune vif ou orange vifs gris clair pour les finitions rouge vif).

HYGIENE ET SECURITE

- Fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site Internet : www.peintures-innova.fr
- **Inflammable** - Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre. En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.