


# CAPITOLE CLASSIC IMPRESSION



## IMPRESSION AUX RESINES ALKYDES LONGUES EN HUILE



### DEFINITION

Impression à base de résines alkydes longues en huile pour l'extérieur sur bois et anciennes peintures.

### DESTINATION

- Extérieur/Intérieur.
- Travaux neufs et de rénovation, sur tous supports courants du bâtiment.
- Recouvrable par toutes finitions glycérophaliques.

### PROPRIETES

- Aspect mat tendu.
- Microporeux.
- Polyvalence d'emploi.
- Bon pouvoir couvrant et garnissant.
- Bonne blancheur.
- Excellent accrochage, même sur fond difficile.
- Grande dureté et séchage rapide.
- Rendement élevé.
- Impression pénétrante.
- Application facile.
- Adaptée pour recevoir des finitions en peinture d'aspect laque tendue.
- Taux C.O.V. réduit (conforme aux normes européennes 2010).

### CARACTERISTIQUES

<b>Aspect du film</b>	Mat.
<b>Aspect en pot</b>	Légèrement gélifié.
<b>Extrait sec Volumique</b>	56%.
<b>Extrait sec Pondéral</b>	75%.
<b>Masse Volumique</b> (NF EN ISO 2811-1)	1,45 Kg/dm <sup>3</sup> .
<b>Point éclair</b>	38°C.
<b>Séchage</b>	Sec au toucher : 30 minutes. Recouvrable : 4 heures.
<b>Rendement</b> (NF T 30-073)	10-12 m <sup>2</sup> /L selon nature du support.
<b>Teinte en stock</b>	Blanc.
<b>Conditionnement</b>	0.75 L - 3 L - 15 L.
<b>Conservation en stock</b>	12 mois en emballage d'origine non ouvert.
<b>Classification AFNOR</b> (NF T 36-005)	Famille I classe 4a.
<b>Directive C.O.V</b> (2004/42/CE)	Valeur limite en UE (cat.A/g) : 350 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 349 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



# CAPITOLE CLASSIC IMPRESSION

## MISE EN OEUVRE

- **MATERIEL D'APPLICATION** Brosse, rouleau, airless.
- **DILUTION** Prêt à l'emploi. Dilution possible jusqu'à 3% de White Spirit selon porosité du support et matériel utilisé.
- **NETTOYAGE DES OUTILS** Au White Spirit ou solvant nettoyage.
- **SUPPORTS**
  - Plâtres et dérivés.
  - Bétons et dérivés, préalablement enduits.
  - Bois et dérivés sauf les bois à comportements singuliers (iroko, doussié, teck, western red cedar, etc...).
  - Anciennes peintures adhérentes.
  - Autres supports, nous consulter.
- **PRECAUTIONS D'EMPLOI**
  - Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
  - Ne pas appliquer directement sur maçonnerie neuve et fonds alcalins de PH>9.
  - Ne pas appliquer directement sur support à base de zinc (bardage, galvanisé...).
  - Ne pas appliquer sur bois exsudant, les autres bois tropicaux et les bois résineux nécessitent un dégraissage préalable.

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Plâtres et dérivés	1 couche de <b>CAPITOLE CLASSIC IMPRESSION</b> dilué à 3% de White Spirit.	Finition extérieure glycérophthalique.
Bétons et dérivés préalablement enduits		
Bois et dérivés		
Anciennes peintures adhérentes <small>(matage préalable sur surface brillante ou satinée)</small>		

## HYGIENE ET SECURITE

- Fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr)
- **Inflammable** - Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre. En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.