



# STILL « CLASSIC » SATIN

## PEINTURE SATINEE AUX COPOLYMERES ACRYLIQUES EN PHASE AQUEUSE



### DEFINITION

Peinture satinée aux copolymères acryliques en phase aqueuse.

### DESTINATION

- Intérieur/Extérieur.
- Travaux neufs et rénovation.
- Plâtres et dérivés, bétons et dérivés, anciennes peintures adhérentes.

### PROPRIETES

- Aspect satin poché.
- Excellent pouvoir couvrant et garnissant.
- Rendement élevé.
- Sans odeur.
- Sans reprises, ni embus.
- Possibilité d'application de 2 couches dans la journée.
- Bien adaptés pour les applications mécanisées.
- Classement de réaction au feu M1.
- Insaponifiable.
- Mise à la teinte avec notre système de colorimétrie **MIXOVA**.
- Taux C.O.V. réduit (conforme aux normes européennes 2010).

### CARACTERISTIQUES

<b>Aspect du film</b>	Satin poché.
<b>Aspect en pot</b>	Gel onctueux.
<b>Extrait sec Volumique</b>	46%.
<b>Extrait sec Pondéral</b>	58%.
<b>Masse Volumique</b> (NF EN ISO 2811-1)	1,28 Kg/dm <sup>3</sup> .
<b>Point éclair</b>	Néant.
<b>Séchage</b>	Sec : 1 Heure. Recouvrable : 4 à 5 heures.
<b>Rendement</b> (NF T 30-073)	12-14 m <sup>2</sup> /L selon porosité du support.
<b>Teintes en stock</b>	Blanc - Incolore.
<b>Conditionnements</b>	1 L - 3 L - 15 L.
<b>Conservation en stock</b>	12 mois en emballage d'origine non ouvert - Conserver à l'abri du gel.
<b>Classification AFNOR</b> (NF T 36-005)	Famille I classe 7b2.
<b>Classement M1</b>	N°C050774 - CEMAT/9.
<b>Directive C.O.V</b> (2004/42/CE)	Valeur limite en UE (cat.A/b) : 100 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 2 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



# STILL « CLASSIC » SATIN

## MISE EN OEUVRE

- **MATERIEL D' APPLICATION** Brosse, rouleau, airless.
- **DILUTION** Prêt à l'emploi, dilution possible jusqu'à 3% d'eau.  
Airless : dilution à 5% d'eau.
- **NETTOYAGE DES OUTILS** A l'eau après emploi.
- **SUPPORTS**  
Intérieur/Extérieur
  - Plâtres et dérivés.
  - Bétons et dérivés.
  - Anciennes peintures adhérentes.
  - Autres supports, nous consulter.
- **PRECAUTIONS D' EMPLOI**
  - Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
  - Ne pas appliquer à des températures < 5°C et à un taux d'hygrométrie >75% (extérieur).

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Plâtres et dérivés	Sur fonds <u>bloqués</u> : <b>directement</b> . Sur fonds <u> poreux ou légèrement farinant</u> :  1 couche de <b>CALANQUE IMPRESSION</b> dilué à 3% d'eau.	2 couches de <b>STILL « CLASSIC » SATIN</b>
Bétons et dérivés		
<b>Anciennes peintures adhérentes</b> (matage préalable sur surface brillante ou satinée)		

## HYGIENE ET SECURITE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.  
Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr)  
Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.  
Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.