

NOVABAT Satin

Peinture acrylique satinée



DEFINITION

- Peinture à base de résines acryliques en émulsion.

DESTINATION

- Intérieur.
- Travaux neufs et de rénovation.
- Plâtres et dérivés, bétons et dérivés, anciennes peintures adhérentes, toile de verre.

PROPRIETES

- Aspect satin poché arrondi.
- Excellent garnissant.
- Bon pouvoir couvrant.
- Lavable / Lessivable.
- Rendement élevé.
- Particulièrement adaptée pour toile de verre.
- Très bel aspect décoratif satin.
- Possibilité d'application de 2 couches dans la journée.
- Mise à la teinte avec notre système de colorimétrie MIXOVA.
- Taux de C.O.V réduit.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ASPECT DU FILM

Satin poché.

ASPECT EN POT

Gel onctueux.

EXTRAIT SEC VOLUMIQUE

40%

EXTRAIT SEC PONDÉRAL

49%

MASSE VOLUMIQUE (NF EN ISO 2811-1)

1.34 Kg/dm³.

BRILLANCE SPÉCULAIRE

15 sous angle de 60°.

POINT ÉCLAIR

Néant

SÉCHAGE

Sec au toucher : 30 minutes
Recouvrable : 4 heures

RENDEMENT (NF T 30-073)

10 à 12 m²/L selon porosité du support.

TEINTES EN STOCK

Blanc

CONDITIONNEMENTS

15L

CONSERVATION EN STOCK

12 mois en emballage d'origine non ouvert -
Conserver à l'abri du gel.

CLASSIFICATION AFNOR (NF T 36-005)

Famille I classe 7b2.

DIRECTIVE C.O.V (2004/42/CE)

Valeur limite en UE (cat.A/a) : 30 g/l (2010).
Ce produit contient un taux de COV <1 g/l de COV.
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



innova s.a.s

Quartier d'entreprises de l'Europe - 34290 Montblanc
Tél +33 (0)4.67.01.04.69 - Fax +33 (0)4.67.77.20.43
www.peintures-innova.fr - mailing@innova-sa.com

NOVABAT Satin

MISE EN OEUVRE

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau spécial acrylique, airless.

DILUTION

Prêt à l'emploi. Dilution possible jusqu'à 3% d'eau selon porosité du support, le matériel utilisé et la température extérieure. Airless : dilution à 5% d'eau.

NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau après emploi.

SUPPORTS INTÉRIEUR

- Plâtres et dérivés,
- Bétons et dérivés,
- Toiles de verre,
- Anciennes peintures adhérentes,
- Autres supports, nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Plâtres et dérivés	1 couche de NOVABAT SOUS-COUCHE dilué à 3% d'eau	2 couches de NOVABAT SATIN
Bétons et dérivés		
Anciennes peintures adhérentes <small>(matage préalable sur surface brillante ou satinée)</small>	Sur fonds bloqués : directement Sur fonds poreux ou légèrement farinants : 1 couche de NOVABAT SOUS-COUCHE dilué à 3% d'eau	
Toiles de verre	Directement	

HYGIENE ET SECURITE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : www.peintures-innova.fr

Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.

Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'ait pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



innova s.a.s

Quartier d'entreprises de l'Europe - 34290 Montblanc

Tél +33 (0)4.67.01.04.69 - Fax +33 (0)4.67.77.20.43

www.peintures-innova.fr - mailing@innova-sa.com