STILL'O SATIN

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR* A+ A+ A B C

PEINTURE SATINEE AUX RESINES ACRYLIQUES

EAU INTERIEUR SATIN BROSSE ROULEAU PISTOLET

DEFINITION

Peinture à base de résine acrylique en émulsion.

DESTINATION

- Intérieur
- Travaux neufs et rénovation.
- Plâtres et dérivés, bétons et dérivés, anciennes peintures adhérentes.

PROPRIETES

- Satin doux tendu.
- Haut pouvoir opacifiant.
- Temps ouvert important.
- Garnissant élevé.
- Lavable/lessivable—non lustrant.
- Grande blancheur.
- Sans odeur.
- Bon rendement.
- Possibilité d'application de 2 couches dans la journée.
- Lavable/Lessivable - classe 1

CARACTERISTIQUES

Aspect du film	satin doux
Aspect en pot	Gel onctueux.
Extrait sec Volumique	46%.
Extrait sec Pondéral	60%.
Masse Volumique (NF EN ISO 2811-1)	1,34 Kg/dm3.
Brillance spéculaire	15 U.B sous angle de 60°.
Point éclair	Néant.
Séchage	Sec : 1 heure. Recouvrable : 12 heures.
Rendement (NF T 30-073)	12-14 m²/L/couche selon porosité du support.
Résistance à l'abrasion humide (NF EN 13300)	Classe 1.
Teinte en stock	Blanc - Incolore
Conditionnement	1 L - 3 L - 15 L
Conservation en stock	12 mois en emballage d'origine non ouvert - Conserver à l'abri du gel.
Classification AFNOR (NF T 36-005)	Famille I classe 7b2.
Directive C.O.V (2004/42/CE)	Valeur limite en UE (cat.A/a) : 30 g/l (2010) Ce produit contient un taux de COV <1 g/l Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d"une mise à la teinte.

innova

INNOVA S.A
Siège Social : Z.I. Capiscol – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31

STILL'O SATIN

MISE EN OEUVRE

- **MATERIEL D'APPLICATION** — Brosse, rouleau spécial acrylique. Airless.
- **DILUTION** — Prêt à l'emploi, dilution possible jusqu'à 2% d'eau selon porosité du support, matériel utilisé et température extérieure.
- **NETTOYAGE DES OUTILS** — A l'eau après emploi.
- **SUPPORTS**
  Intérieur
  - Plâtres et dérivés.
  - Bétons et dérivés.
  - Anciennes peintures adhérentes.
  - Autres supports, nous consulter.
- **PRECAUTIONS D'EMPLOI**
  - Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74 -201 (DTU 59.1).

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Plâtres et dérivés	1 couche de **CALANQUE IMPRESSION** ou toute autre impression compatible.	2 couches de **STILL'O SATIN**
Bétons et dérivés		
Anciennes peintures adhérentes (matage préalable sur surface brillante ou satinée)	Sur fonds bloqués : **directement.** Sur fonds poreux ou légèrement farinants : 1 couche de d'impression acrylique.	

HYGIENE ET SECURITE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.
Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : **www.peintures-innova.fr**
Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.
Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.
L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

INNOVA S.A
Siège Social : Z.I. Capiscol – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31
Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com