

ESTEREL MAT

MAT GARNISSANT

▶ CLASSE DE FINITION B



FINITION MATE

DEFINITION

- Peinture mate à base de résine acrylique en émulsion
- Aspect mat poché arrondi

DESTINATION

- Intérieur
- Travaux neufs et rénovation
- Plâtres et dérivés, bétons et dérivés, anciennes peintures adhérentes
- Application manuelle ou mécanisée

PROPRIETES

- Aspect mat poché
- Bon garnissant
- Bon pouvoir couvrant
- Grande blancheur
- Masque les imperfections du support
- Sans odeur
- Possibilité d'application de 2 couches dans la journée
- Taux COV réduit

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ASPECT DU FILM

Mat

ASPECT EN POT

Gel ontueux

EXTRAIT SEC VOLUMIQUE

40%

EXTRAIT SEC PONDÉRAL

62%

MASSE VOLUMIQUE (NF EN ISO 2811-1)

1.56Kg/dm³

BRILLANCE SPÉCULAIRE

<2,3 sous angle de 60°

POINT ECLAIR

Néant

SÉCHAGE

Sec : 1 heure
Recouvrable : 12 heures

RENDEMENT (NF T 30-073)

6 - 8 m²/Kg (9-12m²/L) selon porosité du support

TEINTES EN STOCK

Blanc

CONDITIONNEMENTS

3L - 15L05

CONSERVATION EN STOCK

12 mois en emballage d'origine non ouvert - Conserver à l'abri du gel

CLASSIFICATION AFNOR (NF T 36-005)

Famille I classe 7b2

DIRECTIVE C.O.V (2004/42/CE)

Valeur limite en UE (cat.A/a) : 30 g/l (2010)
Ce produit contient un taux de COV < 1 g/l de COV
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



INNOVA S.A.S

Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc
Tél +33 (0)4.67.01.04.69 – Fax +33 (0)4.67.77.20.43
Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com

MISE EN OEUVRE

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau spécial acrylique, airless.

DILUTION

Prêt à l'emploi. Dilution possible jusqu'à 3% d'eau selon porosité du support, le matériel utilisé et la température extérieure. Airless : dilution à 3% d'eau.

NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau après emploi

SUPPORTS INTÉRIEUR

- Plâtres et dérivés
- Bétons et dérivés
- Anciennes peintures adhérentes,
- Autres supports, nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Plâtres et dérivés	1 couche d' ESTEREL IMPRESSION dilué à 3% d'eau	2 couches d' ESTEREL MAT
Bétons et dérivés		
Anciennes peintures adhérentes (matage préalable sur surface brillante ou satinée)	Sur fonds bloqués : directement Sur fonds poreux ou légèrement farinants : 1 couche d' ESTEREL IMPRESSION dilué à 3% d'eau	

HYGIENE ET SECURITE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : www.peintures-innova.fr

Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.

Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'ait pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



INNOVA S.A.S

Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc

Tél +33 (0)4.67.01.04.69 – Fax +33 (0)4.67.77.20.43

Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com