

CALANQUE NOV MAT

Peinture mate intérieure alkyde
émulsion en phase aqueuse.



Définition

Peinture mate à base de résines
acrylique et alkyde en émulsion.
Impression & finition 2-en-1.

Destination

- Intérieur.
- Travaux neufs et rénovation.
- Pour murs et plafonds intérieurs.
- Plâtres et dérivés, anciennes peintures adhérentes.

Propriétés

- 2 en 1 : Impression et finition.
- Excellent pouvoir opacifiant.
- Niveau de finition classe A.
- Film exempt de reprises et apte à la retouche.
- Masque les imperfections du support.

- ▶ **2 en 1 Impression et Finition**
- ▶ **Temps de reprise allongé**
- ▶ **Facilité d'application et de mise en oeuvre**
- ▶ **Grande blancheur - sans odeur**
- ▶ **Opacité élevée**

Caractéristiques techniques

Aspect du film	Mat - < 2 sous angle de 85°
Extrait sec Volumique	40% +-2%
Extrait sec Pondéral	59% +-2%
Masse Volumique	1.52 +-0.03 (Kg/dm3)
Rendement (NF T 30-073)	9-11 m² au Litre / couche - Selon porosité du support.
Séchage à 20°C et 65% HR	Hors poussières : 30min Recouvrable : 4h
Base en stock	Blanc
Conditionnement	1L - 3L - 15L (métal)
Péremption et stockage	18 mois en emballage d'origine non entamé. Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C. Refermer hermétiquement le bidon après usage.

Classification

Résistance à l'abrasion humide	Classe 2
AFNOR NF T 36-005	Famille I classe 4a/7b2
Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	Classe A+
Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/L Ce produit contient au maximum 1 g/L de COV

Application et mise en oeuvre

Destination

Recommandé pour tous les travaux de rénovation intérieure de plafonds et murs en pièces sèches. Anciens supports peints adhérents, revêtements muraux peints ainsi que les supports à base de liants hydrauliques et plaques de plâtres à épiderme cartonné et enduits de plâtres.

Etat du support

Préparé, sec, dépourssiéré et cohérent.

Outils et mode d'application

- Pinceau en fibres synthétiques ou polyester
- Sur supports lisses pour une finition soignée : manchon polyamide tissé ou microfibre de 12 mm.
- Application mécanisée : pistolet airless, buse de 515-517, dilution à l'eau 5%.

Dilution

Prêt à l'emploi, dilution possible jusqu'à 5% d'eau.

Nettoyage outils

Directement après emploi avec de l'eau.

Précaution d'emploi

Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

Température d'application comprise entre 8°C et 30°C à un taux d'hygrométrie < 70 % HR.

Information consommateurs

- Evitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité dont vous avez besoin.
- Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Eliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.
- Utilisez les équipements de protection individuelle appropriés, gants et lunettes de protection.
- Aérez la pièce pendant l'application et le séchage.

SUPPORTS	IMPRESSION / PRIMAIRE	FINITION
Plâtre et dérivés	Directement et/ou 1 couche de CALANQUE IMPRESSION	2 couches de CALANQUE NOV MAT
Anciennes peintures adhérentes		
Support non absorbant ou bloqué	1 couche de CAPITOLE AQUA PRIMAIRE universel	

Hygiène et sécurité

Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage. Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.