



STILL'O MAT

PEINTURE MATE AUX RESINES ACRYLIQUES EN PHASE AQUEUSE



DEFINITION

Peinture mate à base de résine acrylique en phase aqueuse.

DESTINATION

- Intérieur
- Travaux neufs et rénovation.
- Plâtres et dérivés, bétons et dérivés, anciennes peintures adhérentes.

PROPRIETES

- Mat finition soignée.
- Haut pouvoir opacifiant.
- Temps ouvert important.
- Garnissant élevé.
- Faible sensibilité au lustrage
- Peut être appliqué directement en 2 couches sur placoplâtre neuf.
- Grande blancheur.
- Sans odeur.
- Bon rendement.
- Lavable - classe 1

CARACTERISTIQUES

Aspect du film

Mat arrondi.

Aspect en pot

Gel onctueux.

Extrait sec Volumique

39%.

Extrait sec Pondéral

59%.

Masse Volumique (NF EN ISO 2811-1)

1,48 Kg/dm³.

Brillance spéculaire

<2 sous angle de 85°.

Point éclair

Néant.

Séchage

Sec : 1 heure.

Recouvrable : 12 heures.

Rendement (NF T 30-073)

12-14 m²/L/couche selon porosité du support.

Résistance à l'abrasion humide (NF EN 13300)

Classe 1.

Teinte en stock

Blanc - Incolore

Conditionnement

1 L - 3 L - 15 L

Conservation en stock

12 mois en emballage d'origine non ouvert - Conserver à l'abri du gel.

Classification AFNOR (NF T 36-005)

Famille I classe 7b2.

Directive C.O.V (2004/42/CE)

Valeur limite en UE (cat.A/a) : 30 g/l (2010)

Ce produit contient un taux de COV <5 g/l.

Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



INNOVA S.A

Siège Social : Z.I. Capiscot - Avenue de la Devèze - BP 019 - 34513 Béziers Cédex

Tél +33 (0)4.67.76.74.19 - Fax +33 (0)4.67.62.51.31

Site Internet : www.peintures-innova.fr - E-Mail : mailing@innova-sa.com



STILL'O MAT

MISE EN OEUVRE

- **MATERIEL D'APPLICATION**
Brosse, rouleau spécial acrylique.
Airless.
- **DILUTION**
Prêt à l'emploi, dilution possible jusqu'à 2% d'eau selon porosité du support, matériel utilisé et température extérieure.
- **NETTOYAGE DES OUTILS**
A l'eau après emploi.
- **SUPPORTS**
Intérieur
 - Plâtres et dérivés.
 - Bétons et dérivés.
 - Anciennes peintures adhérentes.
 - Autres supports, nous consulter.
- **PRECAUTIONS D'EMPLOI**
 - Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74 -201 (DTU 59.1).

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Plâtres et dérivés	1 couche de CALANQUE IMPRESSION .	2 couches de STILL O MAT
Bétons et dérivés		
Anciennes peintures adhérentes (matage préalable sur surface brillante ou satinée)	Sur fonds <u>bloqués</u> : directement . Sur fonds <u>poreux ou légèrement farinants</u> : 1 couche de CALANQUE IMPRESSION .	

HYGIENE ET SECURITE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.
Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : www.peintures-innova.fr
Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.
Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.
L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



INNOVA S.A

Siège Social : Z.I. Capiscol – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31
Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com