



NOVAGRANIT TALOCHE

REVETEMENT PLASTIQUE EPAIS HYDROFUGE ET MICROPOREUX



DEFINITION

Revêtement plastique épais hydrofuge et microporeux.

DESTINATION

- Intérieur/Extérieur.
- Revêtement plastique épais pour la décoration et la protection des maçonneries, supports neufs et anciens de nature minérale, tels que enduit ciment, béton, fibrociment...
- Egalement pour la décoration des surfaces intérieures.

PROPRIETES

- Aspect taloché grains moyen (1.5mm).
- Le **NOVAGRANIT** est utilisé comme enduit de finition extérieur destiné à remplir les mêmes fonctions que la couche de finition d'un enduit traditionnel. Il élimine par sa structure les défauts du support, les faïençages et rebouchages.
- Bonne résistance aux intempéries.
- Perméable à la vapeur d'eau.
- Revêtement de façades de classe D3 (selon norme XP P84-403).

CARACTERISTIQUES

Aspect du film	Aspect taloché grains moyen.
Aspect en pot	Pâte épaisse.
Extrait sec Volumique	65%.
Extrait sec Pondéral	80%.
Masse Volumique (NF EN ISO 2811-1)	1,87.
Point éclair	Néant.
Séchage	Sec (hors pluie) : 4 heures. Durcissement : 3 jours.
Rendement (NF T 30-073)	2.2 à 3 Kg /m ² .
Teintes en stock	Blanc - Incolore.
Conditionnement	3 L - 25 Kg.
Conservation en stock	18 mois en emballage d'origine non ouvert - Conserver à l'abri du gel.
Classification AFNOR (NF T 36-005)	Famille II classe 1b.
P84-403	Classe D3 / G3E5S3V2W3A0L0
NF T30700	RPE type 3.2.
Directive C.O.V (2004/42/CE)	Valeur limite en UE (cat.A/c) : 40 g/l (2010) Ce produit contient au maximum < 3 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



NOVAGRANIT TALOCHE

MISE EN OEUVRE

- **MATERIEL D' APPLICATION** Lisseuse inox, taloche plastique.
Aspect taloché :
Dépose et égalisation à la lisseuse inox.
Lissage à la taloche plastique humide.
- **DILUTION** Dilution possible jusqu'à 3% d'eau.
- **NETTOYAGE DES OUTILS** A l'eau après emploi.
- **SUPPORTS**
Extérieur
 - Bétons et dérivés.
 - Autres supports, nous consulter.
- **PRECAUTIONS D' EMPLOI**
 - Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1) et NF P 74-202 (DTU 59.2).
 - Ne pas appliquer à des températures < 5°C et > 35°C et à un taux d'hygrométrie >75%

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Bétons et dérivés	1 couche d' IMPRESSION 1009 dilué à 3% eau. ou 1 couche de FIXFON OPAQUE dilué à 3% de White Spirit.	1 couche de NOVAGRANIT TALOCHE (2 Kg/m ² minimum)

HYGIENE ET SECURITE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.
Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : www.peintures-innova.fr
Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.
Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



INNOVA S.A.S

Siège Social : 24 Rue Gustave Eiffel - Quartier d'entreprises de l'Europe - 34290 MONTBLANC

Tél +33 (0)4.67.76.74.19

Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : contact@innova-sa.com