



# NOVATOIT

## PEINTURE DE TOITURE A BASE DE RESINES ACRYLIQUES EN PHASE AQUEUSE



### DEFINITION

Peinture de toiture à base de résines acryliques en phase aqueuse.  
Multi usages, souple, garnissant.

### DESTINATION

- Extérieur.
- Travaux neufs et rénovation.
- Toute toiture de pente supérieure à 5% assurant le libre écoulement des eaux de pluie.
- Tuiles béton, tuiles terre cuite, fibrociment, bitumineux, ardoises artificielles ou naturelles, anciennes peintures en bon état.

### PROPRIETES

- Aspect mat velouté.
- Protège et imperméabilise les toitures.
- Excellent pouvoir couvrant et garnissant.
- Large polyvalence d'emploi.
- Bonne tenue U.V.
- Grande souplesse même à basse température.
- Sans odeur.

### CARACTERISTIQUES

<b>Aspect du film</b>	Mat velouté.
<b>Aspect en pot</b>	Gel onctueux.
<b>Extrait sec Volumique</b>	50%.
<b>Extrait sec Pondéral</b>	62%.
<b>Masse Volumique</b> (NF EN ISO 2811-1)	1,33 Kg/dm <sup>3</sup> .
<b>Point éclair</b>	Néant.
<b>Séchage</b>	Sec: 30 minutes. Hors pluie : 3 heures. Recouvrable : 12 heures.
<b>Rendement</b> (NF T 30-073)	250 - 350 g/m <sup>2</sup> .
<b>Teintes en stock</b>	Gris ardoise, rouge brique.
<b>Conditionnements</b>	3 L - 15 L.
<b>Conservation en stock</b>	18 mois en emballage d'origine non ouvert - Conserver à l'abri du gel.
<b>Classification AFNOR</b> (NF T 36-005)	Famille I classe 7b2.
<b>Directive C.O.V</b> (2004/42/CE)	Valeur limite en UE (cat.A/c) : 40 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 3< g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



# NOVATOIT

## MISE EN OEUVRE

- **MATERIEL D'APPLICATION** Brosse, rouleau, airless.
- **DILUTION** Dilution possible jusqu'à 10% d'eau.  
Airless : dilution à 10% d'eau.
- **NETTOYAGE DES OUTILS** A l'eau après emploi.
- **SUPPORTS**
  - Extérieur**
    - Tuiles béton, tuiles terre cuite.
    - Fibrociment.
    - Bitumineux.
    - Ardoises naturelles ou artificielles.
    - Anciennes peintures adhérentes.
    - Autres supports, nous consulter.
- **PRECAUTIONS D'EMPLOI**
  - Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
  - Ne pas appliquer à des températures < 5°C ou > 35°C et à un taux d'hygrométrie >75%.

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Tuiles béton, tuiles terre cuite, Fibrociment, Bitumineux, Ardoises naturelles ou artificielles, Anciennes peintures adhérentes	1 couche de <b>NOVATOIT</b> dilué à 10% d'eau.	1 couche de <b>NOVATOIT</b> dilué à 3% d'eau.

## HYGIENE ET SECURITE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.  
Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr)  
Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.  
Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.  
L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



### INNOVA S.A.S

Siège Social : 24 Rue Gustave Eiffel - Quartier d'entreprises de l'Europe - 34290 MONTBLANC  
Tél +33 (0)4.67.76.74.19  
Site Internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr) - E.Mail : [contact@innova-sa.com](mailto:contact@innova-sa.com)