

**DEFINITION**

Revêtement décoratif marbré applicable en 2 passes.

**SPECIFICATIONS TECHNIQUES****DESTINATION**

- Intérieur.
- Pour décoration de maçonneries intérieures, de locaux individuels ou collectifs en travaux neufs ou d'entretien.

**PROPRIETES**

- Aspect marbré type « stucco ».
- Mise en œuvre simple : application en 2 passes.
- Temps ouvert important.
- Lavable.
- Prêt à l'emploi.
- Taux C.O.V. réduit (conforme aux normes européennes 2010).

**CARACTERISTIQUES**

Aspect du film	Marbré brillant.
Extrait sec Volumique	52%.
Extrait sec Pondéral	69%.
Masse Volumique (NF EN ISO 2811-1)	1,55.
Point éclair	Néant.
Séchage	Sec au toucher : 30 minutes. Recouvrable : 4 heures.
Rendement (NFT 30-073)	200 g - 300 g/m <sup>2</sup> (1ère couche). 70 g - 100 g/m <sup>2</sup> (2ème couche).
Teinte en stock	Blanc.
Conditionnements	4 Kg - 15 kg.
Conservation en stock	12 mois en emballage d'origine non ouvert. Conserver à l'abri du gel.
Classification AFNOR (NF T 36-005)	Famille I classe 4a/7b2.
Directive C.O.V (2004/42/CE)	Valeur limite en UE (cat.A/i) : 200 g/l (2010) Ce produit contient au maximum : 150 g/l COV.

**MISE EN OEUVRE**

- **MATERIEL D'APPLICATION** Platoir inox arrondi ou stuccateur inox, couteau à enduire, éponge humide.
- **DILUTION** Prêt à l'emploi. Dilution éventuelle à l'eau.

## MISE EN OEUVRE

- **NETTOYAGE DES OUTILS** A l'eau après emploi.
- **PREPARATION** Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- **SUPPORTS**
  - Plâtres et dérivés.
  - Béton et dérivés.
  - Anciennes peintures adhérentes.
  - Autres supports, nous consulter.
- **MODE OPERATOIRE**
  - 1°) Imprimer le support avec INSTINCT DECO IMPRESSION.
  - 2°) Application 1ère couche INSTINCT DECO STUCCO.  
Appliquer sur support correctement imprimé et lissé. Charger l'enduit INSTINCT DECO STUCCO sur un plateau inox 20 cm X 8 cm à bout arrondi ou directement au couteau à enduire.  
Appliquer comme un enduit par touches ou « papillonnage » irrégulier (formation du dessin final). Lisser en fin d'application. Laisser sécher la première couche (environ 2 h).
  - 3°) Application de la couche de finition INSTINCT DECO STUCCO.  
Le passage de la 2ème couche, très fine, se fait au stuccateur ou au plateau inox. L'application se fait en serrant la lame et en laissant très peu d'épaisseur. Tout au long de l'application, il est important d'essuyer soigneusement le surplus de produit sur le plateau ou le stuccateur à l'aide d'une éponge humide pour obtenir un travail homogène.
  - 4°) Opération de ferrage à l'aide du plateau inox trempé bord arrondi.  
Lorsque la 2ème couche commence à sécher, ferrer dans le semi-frais (le produit commence à éclaircir) en inclinant le plateau à 30°. La lame doit toujours rester propre. C'est au ferrage que tous les coups de lame vont ressortir. Plus INSTINCT DECO STUCCO est ferré, plus le brillant est important et plus les effets de teinte sont contrastés.

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Plâtres et dérivés	1 couche de INSTINCT DECO IMPRESSION	2 couches de INSTINCT DECO STUCCO <small>En respectant le mode opératoire ci-dessus</small>
Bétons et dérivés		
Anciennes peintures adhérentes		

## HYGIENE ET SECURITE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.  
Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.

*La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.*

*L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.*