

DEFINITION

Revêtement décoratif marbré applicable en 2 passes.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES**DESTINATION**

- Intérieur.
 - Pour la décoration de maçonneries intérieures, de locaux individuels ou collectifs en travaux neufs ou d'entretien.
 - Convient pour les pièces humides (salle de bain, cabine de douche, hammam...).
- Dans les pièces fortement exposées à l'humidité, il est conseillé de renforcer l'effet hydrophobe en rajoutant une couche de glacis ou de cire.

PROPRIETES

- Aspect marbré ciré mat.
- Mise en œuvre simple : application en 2 passes.
- Très garnissant évitant une préparation poussée du support.
- Temps ouvert important.
- Lavable.
- Prêt à l'emploi.
- Taux C.O.V. réduit (conforme aux normes européennes 2010).

CARACTERISTIQUES

Aspect du film	Marbré ciré mat.
Extrait sec Volumique	63 %.
Extrait sec Pondéral	80 %.
Masse Volumique (NF EN ISO 2811-1)	1,80.
Point éclair	Néant.
Séchage	Sec au toucher : 30 minutes. Recouvrable : 2 heures.
Rendement (NF T 30-073)	Entre 800 g/m ² et 1 kg (1ère couche). Entre 200 et 300 g/m ² (2ème couche).
Teinte en stock	Blanc.
Conditionnements	4 Kg - 15 kg.
Conservation en stock	12 mois en emballage d'origine non ouvert. Conserver à l'abri du gel.
Classification AFNOR (NF T 36-005)	Famille I classe 4a/7b2.
Directive C.O.V (2004/42/CE)	Valeur limite en UE (cat.A/i) : 200 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 5 g/l COV.

MISE EN OEUVRE

- **MATERIEL D'APPLICATION** Platoir inox arrondi ou stuccateur inox, couteau à enduire, éponge humide.
- **DILUTION** Prêt à l'emploi. Dilution éventuelle à l'eau.
- **NETTOYAGE DES OUTILS** A l'eau après emploi.
- **PREPARATION** Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- **SUPPORTS**
 - Plâtres et dérivés.
 - Béton et dérivés.
 - Anciennes peintures adhérentes.
 - Autres supports :
 - en impression sur plâtre ou béton : INSTINCT DECO IMPRESSION.
- **MODE OPERATOIRE**

Application pour les murs :

- 1°) Imprimer le support avec INSTINCT DECO IMPRESSION.
- 2°) Application 1ère couche INSTINCT DECO TADELAKT. Application en deux fois par touche de 8 à 10 cm par « papillonnage » en croisant, puis revenir sur les défauts laissés volontairement.
- 3°) Application de la couche de finition INSTINCT DECO TADELAKT. Appliquer le produit à l'aide d'un platoir de 20 X 8 cm bout arrondi en serrant. L'objectif est d'appliquer une couche fine de produit pour combler les imperfections de la 1ère couche jusqu'à obtention d'une surface parfaitement plane et lisse.
- 5°) Après 2 heures de séchage, poncer légèrement avec un grain de 80 pour éliminer les arêtes et autres imperfections.
- 6°) Protection Appliquer 1 à 2 couches de INSTINCT DECO PATINE.

Application pour le sol :

- 1°) Sur carrelage : Ragrée le sol avec un enduit ciment (type FASSOL 3 P3 25Kg de VPI)
 - 2°) Imprimer le support avec INSTINCT DECO IMPRESSION UNIVERSELLE
 - 3°) Application 1ère couche INSTINCT DECO TADELAKT à raison de 600 à 800g/m²
 - 4°) Après 2 heures de séchage poncer légèrement avec un grain de 80 afin d'éliminer Les arêtes et autres imperfections.
 - 5°) Application 2ème couche INSTINCT DECO TADELAKT à raison de 600 à 800g/m²
 - 6°) Après 2 heures de séchage, poncer légèrement avec un grain de 80 pour enlever les imperfections.
 - 7°) Protection
- Sols : Appliquer 1 à 2 couches d'INSTINCT DECO VERNIS PU 2K.

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Plâtres et dérivés	1 couche de INSTINCT DECO IMPRESSION	2 couches de INSTINCT DECO TADELAKT <small>En respectant le mode opératoire ci-dessus</small>
Bétons et dérivés		
Anciennes peintures adhérentes		

HYGIENE ET SECURITE

- Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.
 Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.
 Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.