



NOVALITE

PEINTURE HAUT DE GAMME AUX RESINES Pliolite® EN PHASE SOLVANT



DEFINITION

Peinture haut de gamme aux résines Pliolite®.
Pour le ravalement de façades extérieures sans
risque d'écaillage.

DESTINATION

- Extérieur.
- Travaux neufs et de rénovation.
- Bien adapté sur les fonds difficiles, consolide les fonds farinants.
- Convient pour les soubassements.
- Bétons et dérivés, supports minéraux, anciennes peintures adhérentes.

PROPRIETES

- Aspect mat.
- Excellente adhérence.
- Pas de risque d'écaillage.
- Microporeux, régulateur d'humidité (laisse respirer les façades).
- Stable à la lumière et aux intempéries.
- Grande opacité.
- Grande blancheur.
- Résiste sur fonds alcalins.
- Rendement élevé.
- Mise à la teinte avec notre système de colorimétrie **MIXOVA**.

CARACTERISTIQUES

Aspect du film	Mat.
Aspect en pot	Gel moyen.
Extrait sec Volumique	42%.
Extrait sec Pondéral	67%.
Masse Volumique (NF EN ISO 2811-1)	1,44 Kg/dm ³ .
Point éclair	38°C.
Séchage	Sec : 1 heure. Hors pluie : 3 heures. Recouvrable : 24 heures.
Rendement (NF T 30-073)	8 - 10 m ² /L selon nature du support.
Teintes en stock	Blanc - Incolore.
Conditionnements	3 L - 15 L.
Conservation en stock	12 mois en emballage d'origine non ouvert.
Classification AFNOR (NF T 36-005)	Famille I classe 7b1.
Classification P84-403	Classe D2.
Directive C.O.V (2004/42/CE)	Valeur limite en UE (cat.A/c) : 430 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 429 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



INNOVA S.A

Siège Social : Z.I. Capiscot – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31
Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com



NOVALITE

MISE EN OEUVRE

- **MATERIEL D' APPLICATION** Brosse, rouleau, airless.
- **DILUTION**
Brosse, rouleau : dilution à 3% de White Spirit.
Airless : 10% au White Spirit.
- **NETTOYAGE** Au White Spirit ou solvant nettoyage.
- **SUPPORTS**
Extérieur
 - Bétons et dérivés.
 - Supports minéraux.
 - Anciennes peintures adhérentes.
 - Autres supports, nous consulter.
- **PRECAUTIONS D' EMPLOI**
 - Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Bétons et dérivés	1 couche de NOVALITE diluée à 5% de White Spirit.	1 couche de NOVALITE diluée à 3% de White Spirit.
Anciennes peintures adhérentes (matage préalable sur surface brillante ou satinée)		

HYGIENE ET SECURITE

- Fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : www.peintures-innova.fr
- **Inflammable** - Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre. En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



INNOVA S.A

Siège Social : Z.I. Capiscot – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31
Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com