



# NOVASYL

## PEINTURE MATE GARNISSANTE AUX COPOLYMERES ACRYLIQUES EN PHASE AQUEUSE



### DEFINITION

Peinture mate aux copolymères acryliques en phase aqueuse.

### DESTINATION

- Intérieur/Extérieur.
- Travaux neufs et rénovation.
- Plâtres et dérivés, Bétons et dérivés, anciennes peintures adhérentes.
- Particulièrement bien adapté pour une application en projection.

### PROPRIETES

- Aspect mat poché.
- Excellent garnissant.
- Extrait sec élevé.
- Sans reprises, ni embus.
- Économique.
- Masque parfaitement les éventuelles imperfections du support.
- Possibilité d'application de 2 couches dans la journée.
- Bien adapté pour les applications mécanisées.
- Insaponifiable.

### CARACTERISTIQUES

<b>Aspect du film</b>	Mat poché.
<b>Aspect en pot</b>	Gel onctueux.
<b>Extrait sec Volumique</b>	55%.
<b>Extrait sec Pondéral</b>	75%.
<b>Masse Volumique</b> (NF EN ISO 2811-1)	1,70 Kg/dm <sup>3</sup> .
<b>Point éclair</b>	Néant.
<b>Séchage</b>	Sec : 30 minutes. Recouvrable : 24 heures.
<b>Rendement</b> (NF T 30-073)	6-8 m <sup>2</sup> /Kg selon porosité du support.
<b>Teintes en stock</b>	Blanc - Incolore.
<b>Conditionnements</b>	3 L - 10 L - 25 Kg.
<b>Conservation en stock</b>	12 mois en emballage d'origine non ouvert - Conserver à l'abri du gel.
<b>Classification AFNOR</b> (NF T 36-005)	Famille I classe 7b2.
<b>Classification P84-403</b>	Classe D2.
<b>Directive C.O.V</b> (2004/42/CE)	Valeur limite en UE (cat.A/a) : 30 g/l (2010) Ce produit contient au maximum <1 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



# NOVASYL

## MISE EN OEUVRE

- **MATERIEL D'APPLICATION** Brosse, rouleau, airless.
- **DILUTION** Dilution jusqu'à 5% d'eau selon porosité du support, matériel utilisé et température extérieure.  
airless : dilution entre 5 et 10%.
- **NETTOYAGE DES OUTILS** A l'eau après emploi.
- **SUPPORTS**  
**Intérieur/Extérieur**
  - Plâtres et dérivés.
  - Bétons et dérivés.
  - Anciennes peintures adhérentes.
  - Autres supports, nous consulter.
- **PRECAUTIONS D'EMPLOI**
  - Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
  - Ne pas appliquer à des températures < 5°C ou >35°C et à un taux d'hygrométrie >75%.

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
<b>Plâtres et dérivés</b>	1 couche d' <b>ESTEREL IMPRESSION</b> dilué à 3% d'eau.	2 couches de <b>NOVASYL</b> dilué à 3% d'eau.
<b>Bétons et dérivés</b>		
<b>Anciennes peintures adhérentes</b> (matage préalable sur surface brillante ou satinée)	Sur fonds <u>bloqués</u> : <b>directement</b> Sur fonds <u> poreux ou légèrement farinants</u> : 1 couche d' <b>ESTEREL IMPRESSION</b> dilué à 3% d'eau.	

## HYGIENE ET SECURITE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.  
Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : [www.peintures-innova.com](http://www.peintures-innova.com)  
Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.  
Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.