



# NOVAPERLE

## PEINTURE MATE GARNISSANTE A BASE DE RESINES ACRYLIQUES ET SILOXANES EN PHASE AQUEUSE



### DEFINITION

Peinture mate à base de résines acryliques et siloxanes en phase aqueuse.

### DESTINATION

- Extérieur.
- Travaux neufs et de rénovation.
- Ravalement de façade, sur support neuf, anciennes peintures adhérentes, enduits hydrauliques, RPE.
- Adaptée pour les applications mécanisées.

### PROPRIETES

- Aspect mat minéral.
- Microporosité élevée.
- Effet perlant.
- Hydrofuge.
- Faible susceptibilité à l'encrassement et aux salissures biologiques.
- Très bonne protection contre les eaux de ruissellement.
- Excellente perméabilité à la vapeur d'eau.
- Excellente résistance aux intempéries.
- Excellent garnissant.
- Sans reprise, sans embu.

### CARACTERISTIQUES

<b>Aspect du film</b>	Mat.
<b>Aspect en pot</b>	Gel onctueux.
<b>Extrait sec Volumique</b>	52%.
<b>Extrait sec Pondéral</b>	72%.
<b>Masse Volumique</b> (NF EN ISO 2811-1)	1,73 Kg/dm <sup>3</sup> .
<b>Point éclair</b>	Néant.
<b>Séchage</b>	Sec : 1 heure. Recouvrable : 24 heures.
<b>Rendement</b> (NF T 30-073)	10-12 m <sup>2</sup> /Kg selon porosité du support.
<b>Teintes en stock</b>	Blanc - Incolore.
<b>Conditionnements</b>	3 L - 15.05L
<b>Conservation en stock</b>	12 mois en emballage d'origine non ouvert - Conserver à l'abri du gel.
<b>Classification AFNOR</b> (NF T 36-005)	Famille I classe 7b2/10c.
<b>Classification P84-403</b>	Classe D2.
<b>Directive C.O.V</b> (2004/42/CE)	Valeur limite en UE (cat.A/c) : 40 g/l (2010) Ce produit contient au maximum <1 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



#### INNOVA s.a.s

Siège Social : Z.I. Capiscot – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex  
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31  
Site Internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr) - E.Mail : [contact@innova-sa.com](mailto:contact@innova-sa.com)



# NOVAPERLE

## MISE EN OEUVRE

- **MATERIEL D' APPLICATION** Brosse, rouleau, airless.
- **DILUTION** Dilution de la couche d'impression : 5% d'eau.  
Dilution de la couche de finition : 3% d'eau.  
Airless : dilution à 5% d'eau.
- **NETTOYAGE DES OUTILS** A l'eau après emploi.
- **SUPPORTS**  
**Intérieur/Extérieur**
  - Bétons et dérivés.
  - Bétons et dérivés.
  - Anciennes peintures adhérentes, enduits hydrauliques, RPE.
  - Autres supports, nous consulter.
- **PRECAUTIONS D' EMPLOI**
  - Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
  - Ne pas appliquer à des températures < 5°C ou >35°C et à un taux d'hygrométrie >75%.
  - Sur supports poreux ou pulvérulents, application possible d'une impression ou fixateur : nous consulter.

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
<b>Supports minéraux</b>	1 couche de <b>NOVAPERLE</b> diluée à 5% d'eau.	<b>NOVAPERLE</b> diluée à 3% d'eau.
<b>Bétons et dérivés</b>		
<b>Anciennes peintures adhérentes ou anciens RPE.</b>		
<b>Anciennes peintures adhérentes</b>		

## HYGIENE ET SECURITE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.  
Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr)  
Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.  
Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.  
L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



### INNOVA s.a.s

Siège Social : Z.I. Capiscol – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex  
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31  
Site Internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr) - E.Mail : [contact@innova-sa.com](mailto:contact@innova-sa.com)