




DERMAFLEX

REVETEMENT D'IMPERMEABILITE A BASE DE COPOLYMERES ACRYLIQUES SOUPLES EN PHASE AQUEUSE



DEFINITION

Revêtement d'imperméabilité à base de copolymères acryliques en phase aqueuse. Classe I1.

DESTINATION

- Extérieur.
- Travaux neufs et de rénovation.
- Pour ravalement de façade sur enduit au mortier, fibrociment, béton, mousse polyuréthane, briques de parement, anciennes peintures adhérentes, enduits hydrauliques, RSE.

PROPRIETES

- Aspect mat.
- Revêtement d'imperméabilité I1.
- Microporeux.
- Faible susceptibilité à l'encrassement.
- Très bonne protection contre les eaux de ruissellement.
- Très garnissant.
- Excellente résistance aux U.V. et aux intempéries.

CARACTERISTIQUES

Aspect du film	Mat.
Aspect en pot	Gel onctueux.
Extrait sec Volumique	52%.
Extrait sec Pondéral	68%.
Masse Volumique (NF EN ISO 2811-1)	1.55 Kg/dm ³ .
Point éclair	Néant.
Séchage	Hors pluie : 3 heures. Recouvrable : 24 heures. Le film acquiert toutes ses propriétés après 2 à 3 semaines.
Rendement (NF T 30-073)	700-750 gr/m ² .
Teintes en stock	Blanc - Incolore.
Conditionnements	3 L - 15 L.
Conservation en stock	12 mois en emballage d'origine non ouvert - Conserver à l'abri du gel.
Classification AFNOR (NF T 36-005)	Famille I classe 7b2.
Classification P84-403 / T34-722	Classe I1 / E4V2W2A2.
Directive C.O.V (2004/42/CE)	Valeur limite en UE (cat.A/c) : 40 g/l (2010) Ce produit contient au maximum < 3 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



INNOVA S.A

Siège Social : Z.I. Capiscol – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31
Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com



DERMAFLEX

MISE EN OEUVRE

- **MATERIEL D' APPLICATION** Brosse, rouleau, airless.
- **DILUTION**
Brosse, rouleau : Prêt à l'emploi.
Airless : dilution à 5-10% d'eau.
Impression : dilution à 10% d'eau.
- **NETTOYAGE DES OUTILS** A l'eau après emploi.
- **SUPPORTS**
Extérieur
 - Bétons et dérivés.
 - Anciennes peintures adhérentes, enduits hydrauliques, RPE, RSE.
 - Autres supports nous consulter.
- **PRECAUTIONS D' EMPLOI**
 - Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
 - Ne pas appliquer à des températures < 5°C ou >35°C et à un taux d'hygrométrie >75%.
 - Sur supports poreux ou pulvérulents, application possible d'une impression ou fixateur, nous consulter.
 - Les applications de **DERMAFLEX** devront s'arrêter à 25 cm du sol, ces surfaces seront traitées avec 2 couches de **PLIOLITE 4010** ou de **NOVALITE**.
 - Les surfaces traitées se feront exclusivement à la verticale.
 - En cas de contamination des supports par des mousses ou algues, ceux-ci devront être traités avec notre **NOVACIDE**.

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Bétons et dérivés	1 couche de DERMAFLEX dilué à 10% d'eau (250g/m ²).	1 couche de DERMAFLEX (550g/m ²).
Anciennes peintures adhérentes, RPE, RSE, enduits hydrauliques		

HYGIENE ET SECURITE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.
Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : www.peintures-innova.fr
Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.
Ne pas jeter les résidus à l'égoût, dans les eaux naturelles et dans la terre.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



INNOVA S.A

Siège Social : Z.I. Capiscol – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31
Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com