




NOVADERME STRUCTURE

REVETEMENT D'IMPERMEABILITE EPAIS SOUPLE ET MICROPOREUX RETICULABLE U.V



DEFINITION

Revêtement d'imperméabilité épais à base de copolymère acrylique en phase aqueuse.
Réticulable U.V.
Classe : I3 - I4

DESTINATION

- Extérieur.
- Pour ravalement de façade sur enduit au mortier, fibrociment, béton, briques de parement, anciennes peintures adhérentes.

PROPRIETES

- Aspect taloché grain moyen.
- Revêtement d'imperméabilité I3 - I4 .
- Microporeux.
- Très bonne protection contre les eaux de ruissellement.

CARACTERISTIQUES

Aspect du film	Taloché grain moyen.
Aspect en pot	Gel fort.
Extrait sec Volumique	65 %.
Extrait sec Pondéral	80 %.
Masse Volumique (NF EN ISO 2811-1)	1.75 Kg/dm3.
Point éclair	Néant.
Séchage	Hors pluie : 3 heures. Recouvrable : 24 heures. Le film acquiert toutes ses propriétés après 2 à 3 semaines.
Rendement (NF T 30-073)	1.8 Kg/m ² par couche sur support lisse.
Teinte en stock	Blanc.
Conditionnement	25 Kg.
Conservation en stock	12 mois en emballage d'origine non ouvert - Conserver à l'abri du gel.
Classification AFNOR (NF T 36-005)	Famille II classe 2b.
Classification P84-403	Classe I3 - I4 / E5V2W2A4 - E5V2W2A5
Directive C.O.V (2004/42/CE)	Valeur limite en UE (cat.A/c) : 40 g/l (2010) Ce produit contient au maximum <3 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



NOVADERME STRUCTURE

MISE EN OEUVRE

MATERIEL D'APPLICATION

Lisseuse inox, taloche plastique.
Aspect taloché :
Dépose et égalisation à la lisseuse inox.
Lissage à la taloche plastique humide.

DILUTION

Prêt à l'emploi, dilution possible jusqu'à 3% d'eau.

NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau après emploi.

SUPPORTS

Extérieur

- Bétons et dérivés.
- Anciennes peintures adhérentes.
- Autres supports, nous consulter.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- Ne pas appliquer à des températures < 5°C ou > 35°C, et à un taux d'hygrométrie > 75%.
- Sur supports poreux ou pulvérulents, application possible d'une impression ou fixateur, nous consulter.
- Les applications de **NOVADERME** devront s'arrêter à 25cm du sol, ces surfaces seront traitées avec 2 couches de **PLIOLITE 4010** ou de **NOVALITE** ou de **NOVAXANE**.
- Les surfaces traitées seront exclusivement à la verticale.
- En cas de contamination des supports par mousses, algues, ceux-ci devront être traités avec notre **NOVACIDE**.

CLASSE P84-403	Résistance à la fissure	IMPRESSION	FINITION	Nombre de couches	CONSOMMATION
I3	1 mm	1 couche de INNOVA ECRAN dilué à 10% d'eau.	1 couche de NOVADERME STRUCTURE + 1 couche de NOVADERME Ou 1 couche de DERMAFLEX	Impression + 2 couches	2.350 Kg/m ²
I4	2 mm		1 couche NOVADERME + Toile + 1 couche de NOVADERME STRUCTURE + 1 couche de NOVADERME	Impression + 1 couche + toile + 2 couches	2.750 Kg/m ²

HYGIENE ET SECURITE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.
Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : www.peintures-innova.fr
Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.
Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



INNOVA S.A

Siège Social : Z.I. Capiscol – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31
Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com