



DERMATHERM RPE Taloché



**REVETEMENT PLASTIQUE EPAIS
HYDROFUGE ET MICROPOREUX
FINITION SYSTEME ITE DERMATHERM**



DEFINITION

Revêtement plastique épais hydrofuge et microporeux.
Complément d'imperméabilité.

DESTINATION

- Extérieur
- Revêtement plastique épais pour la décoration et la protection des maçonneries, supports neufs et anciens de nature minérale, tels que enduit ciment, béton, fibrociment...

PROPRIETES

- Aspect taloché grains moyen.
- Le **DERMATHERM RPE Taloché** est utilisé comme enduit de finition extérieur destiné à remplir les mêmes fonctions que la couche de finition d'un enduit traditionnel. Il élimine par sa structure les défauts du support, les faïençages et rebouchages.
- Bonne résistance aux intempéries.
- Perméable à la vapeur d'eau.
- Revêtement de façades de classe D3 (selon norme XP P84-403).
- Mise à la teinte avec notre système de colorimétrie **MIXOVA**.
- Taux C.O.V. réduit (conforme aux futures normes européennes 2010).

CARACTERISTIQUES

Aspect du film	Aspect taloché grains moyen.
Aspect en pot	Pâte épaisse.
Extrait sec Volumique	65%.
Extrait sec Pondéral	80%.
Masse Volumique (NF EN ISO 2811-1)	1,87.
Point éclair	Néant.
Séchage	Sec (hors pluie) : 4 heures. Durcissement : 3 jours.
Rendement (NF T 30-073)	2,5 à 3 Kg / m ² .
Teintes en stock	Blanc - Incolore.
Conditionnement	3 L - 25 Kg.
Conservation en stock	12 mois en emballage d'origine non ouvert - Conserver à l'abri du gel.
Classification AFNOR (NF T 36-005)	Famille II classe 1b.
P84-403	Classe D3.
NF T30700	RPE type 3.2.
Directive C.O.V (2004/42/CE)	Valeur limite en UE (cat.A/c) : 75 g/l (2007) Ce produit contient au maximum 39 g/l COV.





DERMATHERM RPE Taloché

MISE EN OEUVRE

MATERIEL D' APPLICATION

Lisseuse inox, taloche plastique.
Aspect taloché :
Dépose et égalisation à la lisseuse inox.
Lissage à la taloche plastique humide.

DILUTION

Dilution possible jusqu'à 3% d'eau.

NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau après emploi.

SUPPORTS

Extérieur

- Bétons et dérivés.
- Autres supports, nous consulter.

Intérieur

- Plâtres et dérivés.
- Anciennes peintures adhérentes.
- Autres supports, nous consulter.

PRECAUTIONS D' EMPLOI

- Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1) et NF P 74-202 (DTU 59.2).
- Ne pas appliquer à des températures < 5°C et > 35°C et à un taux d'hygrométrie >75%

SUPPORTS	IMPRESSION <i>Si nécessaire</i>	FINITION
Bétons et dérivés	1 couche de DERMATHERM IMPRESSION dilué à 3% eau (Extérieur/Intérieur).	1 couche de DERMATHERM RPE Taloché (2,5 Kg/m ² minimum)
Plâtres et dérivés		
Anciennes peintures adhérentes		

HYGIENE ET SECURITE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : www.peintures-innova.fr

Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.

Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre.

N° appel URGENCE ORFILA : 01 45 42 59 59



La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



INNOVA S.A

Siège Social : Z.I. Capiscol – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex

Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31

Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com