





# CAPITOLE AQUA PRIMAIRE UNIVERSEL

## PRIMAIRE ANTIROUILLE A BASE DE RESINE D'ESTER D'EPOXY SOUS COUCHE D'ACCROCHAGE MULTI-SUPPORT



« Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) »



### DEFINITION

Primaire antirouille à base d'ester d'époxy.  
Sous couche d'accrochage multi-support.

### DESTINATION

- Intérieur/Extérieur.
- Travaux neuf et d'entretien.
- Primaire antirouille haute performance.
- Très bon accrochage sur tous supports ferreux et non ferreux, bois intérieurs, béton, verre, polyester... (sur autres supports, faire préalablement un test d'adhérence).

### PROPRIETES

- Primaire antirouille haute performance.
- Séchage rapide.
- Promoteur d'adhérence sur tout support difficile d'accrochage, non poudreux et non friable.
- Recouvrable par toute peinture mono et bi composant (sauf époxy bi composant).
- Bon pouvoir opacifiant.
- Grande dureté de film.
- Classement au feu M1.
- Taux C.O.V. réduit (conforme aux normes européennes 2010).

### CARACTERISTIQUES

<b>Aspect du film</b>	Mat velouté.
<b>Aspect en pot</b>	Géliné.
<b>Extrait sec Volumique</b>	40%.
<b>Extrait sec Pondéral</b>	61%.
<b>Masse Volumique</b> (NF EN ISO 2811-1)	1,47 Kg/dm <sup>3</sup> .
<b>Point éclair</b>	Néant.
<b>Séchage</b> (à 20°C et 70% HR)	Hors poussière : 30 mn Sec : 1 heures Recouvrable/ponçable : 12 heures.
<b>Rendement</b> (NF T 30-073)	10-12 m <sup>2</sup> /L selon nature du support.
<b>Teinte en stock</b>	Blanc.
<b>Conditionnements</b>	1 L - 3 L - 15 L.
<b>Conservation en stock</b>	12 mois en emballage d'origine non ouvert - Conserver à l'abri du gel.
<b>Classification AFNOR</b> (NF T 36-005)	Famille I classe 6d.
<b>Classement au feu M1</b>	PV n°5010917 - DMAT/3.
<b>Directive C.O.V</b> (2004/42/CE)	Valeur limite en UE (cat.A/i) : 140 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 29g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



# CAPITOLE AQUA PRIMAIRE UNIVERSEL

## MISE EN OEUVRE

- **MATERIEL D'APPLICATION** Brosse, rouleau, airless.
- **DILUTION** Brosse, rouleau : Prêt à l'emploi, dilution jusqu'à 5% d'eau selon nature du support.  
Airless : 5% à 10% d'eau.
- **NETTOYAGE DES OUTILS** A l'eau, après emploi.
- **SUPPORTS**
  - Intérieur**
    - Bois et dérivés sauf les bois à comportements singuliers (iroko, doussié, teck, western red cedar, etc...).
  - Extérieur**
    - Métaux ferreux et non ferreux.
    - Bétons et dérivés.
    - Polyester.
    - Verres.
    - Sur autres supports, faire préalablement un test d'adhérence.
- **PRECAUTIONS D'EMPLOI**
  - Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
  - Elimination de la calamine, rouille pulvérulente ou en plaque par grattage, brossage, piquage, martelage, meulage ou mieux, par sablage.  
Si nécessaire, dégraisser les surfaces grasses ou fortement encrassées avec un détergent alcalin type NETTOYANT multi usages.

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
<b>Métaux ferreux et non ferreux, verre, polyester</b> (bien dégraisser avant l'application).	Après dégraissage ou ponçage, 1 couche d' <b>AQUA PRIMAIRE</b> dilué à 5% d'eau.	Toute finition mono ou bi composant (sauf époxy bi composant).
<b>Bétons et dérivés</b>		
<b>Anciennes peintures au four</b>		

## HYGIENE ET SECURITE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.  
Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr)  
Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.  
Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.