



BOIS LAZURE IMPREGNATION

IMPREGNATION POUR BOIS EN PHASE SOLVANT - MICROPOREUX



DEFINITION

Imprégnation à base de résine alkyde en phase solvant.

DESTINATION

- Intérieur/Extérieur.
- Travaux neufs et de rénovation.
- Décoration et protection du bois.

PROPRIETES

- Imprègne le bois en profondeur.
- Microporeux.
- Non filmogène.
- Excellente résistance aux intempéries.

CARACTERISTIQUES

Aspect du film	Satin.
Aspect en pot	Fluide.
Extrait sec Volumique	%.
Extrait sec Pondéral	%.
Masse Volumique (NF EN ISO 2811-1)	0.9 Kg/dm ³ .
Point éclair	38°C.
Séchage	Sec : 3 heures. Recouvrable : 12 heures.
Rendement (NF T 30-073)	12-16 m ² /L (Les rendements des lazures sont extrêmement variables, ils sont fonction de la nature du bois à traiter).
Teintes en stock	Incolore
Conditionnements	0.75 L - 3 L - 10 L.
Conservation en stock	12 mois en emballage d'origine non ouvert.
Classification AFNOR (NF T 36-005)	Famille I classe 4a.
Classification COV :	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/h) : 750 g/l . Ce produit contient maximum 749 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



BOIS LAZURE IMPREGNATION

MISE EN OEUVRE

- **MATERIEL D' APPLICATION** Brosse, rouleau.
- **DILUTION** Prêt à l'emploi - Dilution possible jusqu'à 3% au White Spirit.
- **NETTOYAGE DU MATERIEL** Au White Spirit après emploi.
- **SUPPORT**
Intérieur/Extérieur
 - Bois et dérivés.
 - Autres supports, nous consulter.
- **PRECAUTIONS D' EMPLOI**
 - Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
 - Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C et humidité relative supérieure à 80%.
 - Ne pas appliquer sur bois exsudant, les autres bois tropicaux et les bois résineux nécessitent un dégraissage préalable.

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Bois et dérivés	Dégraisser le support - 1 couche de BOIS LAZURE IMPREGNATION dilué à 3% de White Spirit.	BOIS LAZURE.

HYGIENE ET SECURITE

- Fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : www.peintures-innova.fr
- **Inflammable** - Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre. En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



INNOVA S.A

Siège Social : Z.I. Capiscol – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31
Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com