



# CAPITOLE PREMIUM BRILLANT



## LAQUE BRILLANTE GLYCEROPHTALIQUE MICROPOREUSE HAUT EXTRAIT SEC



### DEFINITION

Laque de finition brillante tendue microporeuse, haute qualité, aux résines alkydes longues en huiles en phase solvant.

### DESTINATION

- Intérieur/Extérieur.
- Travaux neufs et de rénovation, en pièces sèches et humides.
- Décoration et protection des murs, métaux ferreux et menuiseries.

### PROPRIETES

- Aspect brillant tendu.
- Microporeux.
- Haut extrait sec.
- Excellent pouvoir couvrant et garnissant.
- Excellent tendu assurant une finition de grande qualité.
- Grande blancheur.
- Haut brillant : 80 U.B sous angle de 60°.
- Entretien facile (lessivable).
- Résistant aux intempéries (grande longévité).
- Rendement très élevé.
- Idéal pour la décoration et la protection des menuiseries extérieures.
- Mise à la teinte avec notre système de colorimétrie **MIXOVA**.

### CARACTERISTIQUES

<b>Aspect du film</b>	Brillant tendu.
<b>Aspect en pot</b>	Légèrement gélifiée.
<b>Extrait sec Volumique</b>	63%.
<b>Extrait sec Pondéral</b>	74%.
<b>Masse Volumique</b> (NF EN ISO 2811-1)	1,23 Kg/dm <sup>3</sup> .
<b>Point éclair</b>	38°C.
<b>Séchage</b>	Hors poussières : 4 heures. Sec : 8 heures. Recouvrable : 24 heures.
<b>Rendement</b> (NF T 30-073)	16-18 m <sup>2</sup> /L selon nature du support.
<b>Teintes en stock</b>	Blanc - Incolore.
<b>Conditionnements</b>	0.75 L - 3 L - 15 L.
<b>Conservation en stock</b>	12 mois en emballage d'origine non ouvert.
<b>Classification AFNOR</b> (NF T 36-005)	Famille I classe 4a.
<b>Directive C.O.V</b> (2004/42/CE)	Valeur limite en UE (cat.A/d) : 300 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 299 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



### INNOVA S.A

Siège Social : Z.I. Capiscol – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex  
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31  
Site Internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr) - E.Mail : [mailing@innova-sa.com](mailto:mailing@innova-sa.com)



# CAPITOLE PREMIUM BRILLANT

## MISE EN OEUVRE

- **MATERIEL D'APPLICATION** Brosse, rouleau laqueur.
- **DILUTION** Brosse et rouleau : 3% au White Spirit suivant porosité du support et température extérieure.
- **NETTOYAGE DU MATERIEL** Au White Spirit après emploi.
- **SUPPORTS**  
Intérieur/Extérieur
  - Plâtres et dérivés.
  - Bois et dérivés sauf les bois à comportements singuliers (iroko, doussié, teck, western red cedar, etc...).
  - Métaux ferreux et non ferreux avec primaire adapté.
  - Bétons et dérivés, préalablement enduits.
  - Anciennes peintures adhérentes.
  - Autres supports, nous consulter.
- **PRECAUTIONS D'EMPLOI**
  - Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
  - Ne pas appliquer directement sur maçonnerie neuve et fonds alcalins de PH>9.
  - Ne pas appliquer directement sur support à base de zinc (bardage, galvanisé...).
  - Ne pas appliquer sur bois exsudant, les autres bois tropicaux et les bois résineux nécessitent un dégraissage préalable.

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
<b>Plâtres et dérivés neufs</b>	Sur fonds <u>bloqués</u> : <b>directement</b> . Sur fonds <u>poreux ou légèrement pulvérulents</u> : 1 couche d' <b>IMPRESSION 4020</b> ou <b>NOVAFOND</b>	2 couches de <b>LAQUE BRILLANTE DE CAPITOLE.</b>
<b>Bois et dérivés neufs</b>		
<b>Bétons et dérivés préalablement enduits</b>		
<b>Anciennes peintures adhérentes</b> <small>(matage préalable sur surface brillante ou satinée)</small>		
<b>Métaux ferreux</b>	1 couche d' <b>ANTIROUILLE 80</b>	
<b>Métaux non ferreux</b>	1 couche de <b>PRIMAIRE DE CAPITOLE</b>	

## HYGIENE ET SECURITE

- Fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr)
- **Inflammable** - Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre. En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.