



# BOIS LAZURE

## LASURE SATINEE GELIFIEE HAUT EXTRAIT SEC DE PROTECTION ET DE DECORATION EN PHASE SOLVANT - MICROPOREUX



### DEFINITION

Lasure satinée gélifiée HES de protection et de décoration à base de résine alkyde en phase solvant.

### DESTINATION

- Intérieur/Extérieur.
- Travaux neufs et de rénovation.
- Décoration et protection du bois.

### PROPRIETES

- Aspect satiné ciré transparent valorisant le veinage du bois.
- Microporeux.
- Confort d'application grâce à sa structure gélifiée.
- Excellente résistance aux intempéries.
- Protection U.V.
- Hydrofuge.
- Rénovation facile sans décapage.

### CARACTERISTIQUES

<b>Aspect du film</b>	Satin ciré.
<b>Aspect en pot</b>	Légèrement gélifié.
<b>Extrait sec Volumique</b>	36%.
<b>Extrait sec Pondéral</b>	36%.
<b>Masse Volumique</b> (NF EN ISO 2811-1)	0.9 Kg/dm <sup>3</sup> .
<b>Point éclair</b>	38°C.
<b>Séchage</b>	Sec : 3 heures. Recouvrable : 12 heures.
<b>Rendement</b> (NF T 30-073)	10-14 m <sup>2</sup> /L (les rendements des lasures sont extrêmement variables, ils sont fonction de la nature du bois à traiter).
<b>Teintes en stock</b>	Incolore - 7 tons bois - 18 teintes colorées (voir carte de nuance).
<b>Conditionnements</b>	0.75 L - 3 L - 10 L.
<b>Conservation en stock</b>	12 mois en emballage d'origine non ouvert.
<b>Classification AFNOR</b> (NF T 36-005)	Famille I classe 4a.
<b>Classification COV :</b>	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 400 g/l (2010). Ce produit contient maximum 399 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



# BOIS LAZURE

## MISE EN OEUVRE

- **MATERIEL D' APPLICATION** Brosse, rouleau.
- **DILUTION** Prêt à l'emploi - Dilution possible jusqu'à 3% au White Spirit.
- **NETTOYAGE DU MATERIEL** Au White Spirit après emploi.
- **SUPPORTS**  
**Intérieur/Extérieur**
  - Bois et dérivés sauf les bois à comportements singuliers (iroko, doussié, teck, western red cedar, etc...).
  - Autres supports, nous consulter.
- **PRECAUTIONS D' EMPLOI**
  - Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
  - Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C et humidité relative supérieure à 80%.
  - Ne pas appliquer sur bois exsudant, les autres bois tropicaux et les bois résineux nécessitent un dégraissage préalable.
  - La teinte « incolore » est déconseillée en finition extérieure en système seul, ainsi que les teintés décoration **NOVALAZURE COLOR**.

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
<b>Bois et dérivés neufs</b>	Dégraisser le support - 1 couche de <b>BOIS LAZURE IMPREGNATION</b> dilué à 3% de White Spirit.	2 couches de <b>BOIS LAZURE</b>
<b>Anciennes lasures adhérentes</b>	Poncer et éliminer les parties non adhérentes - dégraisser si nécessaire - puis appliquer 1 couche de <b>BOIS LAZURE HES</b> dilué à 3% de White Spirit.	1 couche de <b>BOIS LAZURE</b>

## HYGIENE ET SECURITE

- Fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr)
- **Inflammable** - Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre. En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



### INNOVA S.A

Siège Social : Z.I. Capiscot – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex  
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31  
Site Internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr) - E.Mail : [mailing@innova-sa.com](mailto:mailing@innova-sa.com)