

# VERNIS AQUA PU 2K

## VERNIS BI-COMPOSSANT POLYURÉTHANE EN PHASE AQUEUSE



PARQUET BOIS

### DEFINITION

- Vernis bi-composant polyuréthane en phase aqueuse
- Acrylique polyuréthane aliphatique
- 3 finitions : MAT VELOUR - SATIN - BRILLANT

### DESTINATION

- Intérieur / Extérieur
- Travaux neuf et de rénovation
- Tous supports : bois (intérieur), béton, carrelage...
- Idéal pour les sols, sur parquets et sols béton décoratifs.

### PROPRIETES

- Résistant aux U.V et aux intempéries
- Très bonne résistance à l'eau
- Bonne résistance aux chocs et aux rayures. Souplesse de revêtement
- Excellente résistance aux produits courants de nettoyage et de désinfection
- Idéal pour les ambiances alimentaires
- Non jaunissant
- Temps ouvert important évitant les phénomènes de reprises

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

#### ASPECT DU FILM

Vernis translucide

#### ASPECT EN POT

Liquide blanchâtre

#### EXTRAIT SEC VOLUMIQUE

26%

#### EXTRAIT SEC PONDÉRAL

27%

#### MASSE VOLUMIQUE (NF EN ISO 2811-1)

1.05 Kg/dm<sup>3</sup>

#### BRILLANCE SPÉCULAIRE

50 sous angle de 60°

#### SÉCHAGE

Hors poussière : 4-5 heures  
 Sec : 6-7 heures.  
 Recouvrable : 24 heures.  
 Circulable (piéton) : 24 heures.  
 Trafic lourd : 48-72 heures.

#### RENDEMENT (NF T 30-073)

12-14m<sup>2</sup>/L suivant la nature du support

#### TEINTES EN STOCK

Blanc - Incolore

#### CONDITIONNEMENTS

1L - 3L

#### CONSERVATION EN STOCK

12 mois en emballage d'origine non ouvert

#### CLASSIFICATION AFNOR (NF T 36-005)

Famille I classe 6a

#### DIRECTIVE C.O.V (2004/42/CE)

Valeur limite en UE (cat.A/j) : 140 g/l (2010)  
 Ce produit contient au maximum <10 g/l COV



**INNOVA S.A.S**

Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc  
 Tél +33 (0)4.67.01.04.69 – Fax +33 (0)4.67.77.20.43

Site Internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr) - E.Mail : [mailing@innova-sa.com](mailto:mailing@innova-sa.com)

# VERNIS AQUA PU 2K

## MISE EN OEUVRE

### MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau (microfibre 5mm).

### DILUTION

Brosse et rouleau : prêt à l'emploi

### NETTOYAGE DU MATÉRIEL

A l'eau immédiatement après emploi

### SUPPORTS INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

- Bois (intérieur), parquet
- métaux non ferreux
- Bétons et dérivés
- Anciennes peintures adhérentes
- Autres supports, nous consulter

### PRÉCAUTION D'EMPLOI

- Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1). ☞ Dégraisser soigneusement les surfaces grasses ou fortement encrassées avec un détergent.
- Dépoussiérer minutieusement les surfaces sales.
- Une rénovation parfaite ne pourra être obtenue qu'après élimination totale des anciennes couche de vernis ou de cire.

SUPPORTS	PRÉPARATIONS	PRIMAIRE
Bois intérieur, parquet Bétons et dérivés Bétons cirés, Tadelakt	Lavage - dégraissage Elimination des parties non adhérentes	<b>VERNIS AQUA PU 2K</b> 2 couches : trafic normal 3 couches : trafic intense
Métaux non ferreux	Lavage - dégraissage Elimination des parties non adhérentes	

### RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

- Température minimale d'utilisation et de support : > 5°C. T° du support > à 3°C du point de rosée.
- Hygrométrie maximum : 80%.
- Support sec et non condensant.

## HYGIENE ET SECURITE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr)

Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.

Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'ait pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



**INNOVA S.A.S**

Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc  
Tél +33 (0)4.67.01.04.69 – Fax +33 (0)4.67.77.20.43

Site Internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr) - E.Mail : [mailing@innova-sa.com](mailto:mailing@innova-sa.com)