



NOVEPOX 1450



PEINTURE EPOXY POLYAMIDE BI-COMPOSANT EN PHASE AQUEUSE



DEFINITION

Peinture époxy polyamide bi-composant en phase aqueuse.

DESTINATION

- Intérieur.
- Bétons et dérivés, plâtres et dérivés, anciennes peintures adhérentes.
- Recommandé pour les sols industriels et les murs en particulier quand on désire des propriétés anti-graffitis ou une grande résistance au lessivage et au développement de moisissures.

PROPRIETES

- Excellente résistance chimique.
- Excellente résistance à l'abrasion.
- Bonne résistance à l'essence, gasoil, solvant, détergent...
- Peinture décontaminante.
- Grâce à sa faible sensibilité à l'encrassement, sa bonne résistance aux produits de nettoyages usuels et à sa facilité d'entretien (lavable et lessivable), **NOVEPOX 1450** est bien adapté aux locaux à exigences d'hygiène élevées : établissement de santé, restauration, cuisine, hôtellerie...
- Excellente tenue à l'extérieur malgré une nette tendance à fariner aux U.V.

CARACTERISTIQUES

Aspect du film	Semi-brillant.
Aspect en pot	Légèrement gélifié.
Extrait sec Volumique	38%.
Extrait sec Pondéral	62%.
Masse Volumique (NF EN ISO 2811-1)	1,60 Kg/dm ³ .
Point éclair	Néant.
Séchage	Hors poussières : 4 heures. Sec : 8 heures. Recouvrable : 24 heures.
Vie en pot	environ 2 h à 20°C.
Rapport Peinture/Durcisseur	En poids : 83/17.
Rendement (NF T 30-073)	8 à 9 m ² / L.
Teintes en stock	Blanc - Incolore.
Conditionnements	12 L - 3 L.
Conservation en stock	12 mois en emballage d'origine non ouvert.
Classification AFNOR (NF T 36-005)	Famille I classe 6b.
Directive C.O.V (2004/42/CE)	Valeur limite en UE (cat.A/j) : 140 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 29 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



NOVEPOX 1450

MISE EN OEUVRE

- **MATERIEL D'APPLICATION** Brosse, rouleau.
- **DILUTION** Brosse, rouleau : dilution du mélange de 5 à 15% d'eau.
- **NETTOYAGE DES OUTILS** A l'eau immédiatement après emploi.
- **SUPPORTS**
 - Intérieur**
 - Bétons et dérivés.
 - Anciennes peintures adhérentes.
 - Plâtres et dérivés.
 - Autres supports, nous consulter.
- **PRECAUTIONS D'EMPLOI**
 - Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
 - Sur bétons passés à l'hélicoptère ou traités en surface, grenailage obligatoire.

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Bétons et dérivés	1 couche de NOVEPOX 1450 dilué à 15% d'eau.	1 couche de NOVEPOX 1450 dilué à 5% d'eau.
Plâtres et dérivés		
Anciennes peintures adhérentes (matage préalable sur surface brillante ou satinée)		

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

- Température minimale d'utilisation et de support : 12°C.
- Hygrométrie maximum : 75%.
- Le mélange doit s'effectuer à l'hélice rotative à environ 300 tours/minutes durant plusieurs minutes de façon à obtenir un produit homogène. (attention au bullage).

HYGIENE ET SECURITE

- Fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site Internet : www.peintures-innova.fr
- Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre. En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.