

ID TENNIS (NOVATENNIS)

PEINTURE ANTIDÉRAPANTE AUX COPOLYMÈRES ACRYLIQUES SOUPLES
EN ÉMULSION - POUR SOLS SPORTIFS



SOL SPORTIF

DEFINITION

- Peinture antidérapante aux copolymères acryliques souples en émulsion

DESTINATION

- Intérieur / Extérieur
- Travaux neuf et de rénovation
- Pour mise en peinture ou marquage de sols sportifs et circulations piétonnières : sur béton, ciment, bitume, asphalte, revêtement synthétique.

PROPRIETES

- Aspect satiné rugueux
- Antidérapant
- Bonne résistance à l'usure
- Bonne tenue U.V. et intempéries (garde longtemps la qualité des ses teintes)
- Séchage rapide (redoublable dans la journée)
- Application possible sur support humide
- Application et entretien facile
- Sans odeur
- Mise à la teinte avec notre système de colorimétrie MIXOVA
- Taux de C.O.V réduit (conforme aux normes européennes 2010)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ASPECT DU FILM

Satin rugueux

ASPECT EN POT

Gel onctueux

EXTRAIT SEC VOLUMIQUE

55%

EXTRAIT SEC PONDÉRAL

71%

MASSE VOLUMIQUE (NF EN ISO 2811-1)

1.56 Kg/dm³

POINT ECLAIR

Néant

SÉCHAGE

Sec : 1 heure
Recouvrable : 4 à 5 heures

RENDEMENT (NF T 30-073)

200-250 g/m² selon porosité du support

TEINTES EN STOCK

Blanc - Incolore - Oxyde vert - Oxyde rouge

CONDITIONNEMENTS

3L - 15L05

CONSERVATION EN STOCK

12 mois en emballage d'origine non ouvert - Conserver à l'abri du gel

CLASSIFICATION AFNOR (NF T 36-005)

Famille I classe 7b2

DIRECTIVE C.O.V (2004/42/CE)

Valeur limite en UE (cat.A/i) : 140 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum <1 g/l COV



INNOVA S.A.S

Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc
Tél +33 (0)4.67.01.04.69 - Fax +33 (0)4.67.77.20.43

Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com

MISE EN OEUVRE

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau.

DILUTION

Dilution de 5% d'eau

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

A l'eau après emploi

SUPPORTS INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

- Bétons et dérivés,
- Bitume, asphalte, revêtement synthétique,
- Anciennes peintures adhérentes,
- Autres supports, nous consulter.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

- Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- Ne pas appliquer à des températures < 5°C ou > 35°C et à un taux d'hygrométrie >75%.
- Prévoir un dégraissage soigneux systématique sur tous supports.

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Bétons et dérivés	1 couche de NOVATENNIS diluée à 10% d'eau	1 couche de NOVATENNIS dilué à 5% d'eau
Bitume, asphalte, revêtement synthétique		
Anciens vernis adhérents (matage du support par ponçage)		

HYGIENE ET SECURITE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : www.peintures-innova.fr

Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.

Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'ait pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



INNOVA S.A.S

Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc

Tél +33 (0)4.67.01.04.69 – Fax +33 (0)4.67.77.20.43

Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com