

# ID PISCINE (NOVAPISCINE)

PEINTURE SATINÉE À BASE DE RÉSINE CAOUTCHOUC CHLORÉ PLASTIFIÉE



PISCINE

## DEFINITION

- Peinture satinée à base de résine caoutchouc chloré plastifiée

## DESTINATION

- Extérieur
- Bétons et dérivés
- Pour ambiance chimique agressive, maritime ou industrielle
- Revêtement de surfaces immergées : piscines, réservoirs d'eau non potable...

## PROPRIETES

- Aspect satin
- Excellente résistance aux chlorures
- Bonne résistance aux acides et aux bases
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Insaponifiable : application possible sur fonds alcalins.
- Lessivable
- Applicable sur sol béton, en utilisation piétonnière

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

### ASPECT DU FILM

Satin

### ASPECT EN POT

Gelifié

### EXTRAIT SEC VOLUMIQUE

47%

### EXTRAIT SEC PONDÉRAL

68%

### MASSE VOLUMIQUE (NF EN ISO 2811-1)

1.41 Kg/dm<sup>3</sup>

### POINT ÉCLAIR

36°C

### BRILLANCE SPÉCULAIRE

sous angle de 60°

### SÉCHAGE

Hors poussières : 20min  
Sec : 1 heure  
Recouvrable : 4 à 5 heures

Mise en eau : 5 jours

### RENDEMENT (NF T 30-073)

8-10 m<sup>2</sup>/L selon porosité du support

### TEINTES EN STOCK

Blanc - Incolore - Bleu piscine

### CONDITIONNEMENTS

3L - 15L05

### CONSERVATION EN STOCK

12 mois en emballage d'origine non ouvert - Conserver à l'abri du gel

### CLASSIFICATION AFNOR (NF T 36-005)

Famille I classe 8a

### DIRECTIVE C.O.V (2004/42/CE)

Valeur limite en UE (cat.A/i) : 500 g/l (2010)  
Ce produit contient au maximum 499 g/l COV



**INNOVA S.A.S**

Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc  
Tél +33 (0)4.67.01.04.69 - Fax +33 (0)4.67.77.20.43  
Site Internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr) - E.Mail : [mailing@innova-sa.com](mailto:mailing@innova-sa.com)

## MISE EN OEUVRE

### MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau.

### DILUTION

Brosse, rouleau : 5% au DILUANT 626

### NETTOYAGE DES OUTILS

Au DILUANT 626 immédiatement après emploi

### SUPPORTS INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

- Bétons et dérivés,
- Autres supports, nous consulter.

### PRÉCAUTION D'EMPLOI

- Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

SUPPORTS	PRIMAIRE	FINITION
Bétons et dérivés	Directement en diluant la 1ère couche à 10% de <b>DILUANT 626</b>	1 couche de <b>NOVAPISCINE</b> dilué à 5% de <b>DILUANT 626</b>

## HYGIENE ET SECURITE

Fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site Internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr)

**Inflammable et Nocif** - Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre.

En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'ait pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



**INNOVA S.A.S**

Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc  
Tél +33 (0)4.67.01.04.69 – Fax +33 (0)4.67.77.20.43

Site Internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr) - E.Mail : [mailing@innova-sa.com](mailto:mailing@innova-sa.com)