

FIXOFER PRIMAIRE (ANTIROUILLE 80)

PRIMAIRE ANTIROUILLE ALKYDE URÉTHANE
AVEC PIGMENTS ANTICORROSION



PRIMAIRE ANTICORROSION

DEFINITION

- Primaire antirouille alkyde uréthane à base de pigments anticorrosion

DESTINATION

- Intérieur / Extérieur
- Travaux neufs et de rénovation
- Directement sur métaux ferreux préalablement préparés

PROPRIETES

- Aspect mat
- Séchage rapide
- Excellente protection anticorrosion (riche en pigments anticorrosion)
- Haut extrait sec
- Système anticorrosion (5ans cliché 7) avec en finition notre produit **FIXOFER** (200µm en sec).

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ASPECT DU FILM

Mat velours

ASPECT EN POT

Légèrement gelifié

EXTRAIT SEC VOLUMIQUE

57%

EXTRAIT SEC PONDÉRAL

75%

MASSE VOLUMIQUE (NF EN ISO 2811-1)

1.48 Kg/dm³

POINT ÉCLAIR

38°C

SÉCHAGE

Sec : 3 heures
Recouvrable : 12 heures

RENDEMENT (NF T 30-073)

8 - 10 m²/L sur surface lisse (50µm sec)

TEINTES EN STOCK

Blanc - Rouge brun - Gris clair

CONDITIONNEMENTS

0.75L - 3L - 15L05

CONSERVATION EN STOCK

12 mois en emballage d'origine non ouvert

CLASSIFICATION AFNOR (NF T 36-005)

Famille I classe 4a

DIRECTIVE C.O.V (2004/42/CE)

Valeur limite en UE (cat.A/i) : 500 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum 499 g/l COV
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte



INNOVA S.A.S

Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc
Tél +33 (0)4.67.01.04.69 - Fax +33 (0)4.67.77.20.43

Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com

MISE EN OEUVRE

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau.

DILUTION

Dilution possible jusqu'à 5% de White Spirit

NETTOYAGE DES OUTILS

Au White Spirit ou solvant nettoyage

SUPPORTS INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

- Métaux ferreux
- Autres supports, nous consulter.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

- Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- Ne pas appliquer directement sur support à base de zinc (bardage, galvanisé).
- Elimination de la calamine, rouille pulvérulente ou en plaque par grattage, brossage, piquage, martelage, meulage ou mieux par sablage.
Si nécessaire, dégraisser les surfaces grasses ou fortement encrassées avec un détergent alcalin type NETTOYANT multi usages ou au solvant type DILUANT R avec chiffon propre et diluant fréquemment renouvelé.

SUPPORTS	PRIMAIRE	FINITION
Métaux ferreux	1 couche de FIXOFER PRIMAIRE dilué à 5% de White Spirit	2 couches de LAQUE finition antirouille

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

- Température minimale d'utilisation et de subjectile : +5°C à +35°C et taux d'hygrométrie <75%
- Pour les teintes vives ou peu opacifiantes, appliquer une première couche de primaire avec une teinte adaptée pour obtenir une bonne opacité (sous-couche blanche pour les finitions jaune vif ou orange vif, gris clair pour les finitions rouge vif).

HYGIENE ET SECURITE

Fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site Internet : www.peintures-innova.fr

Inflammable - Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre. En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'ait pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



INNOVA S.A.S

Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc

Tél +33 (0)4.67.01.04.69 – Fax +33 (0)4.67.77.20.43

Site Internet : www.peintures-innova.fr - E-Mail : mailing@innova-sa.com