

APPRET 3100

APPRÊT DE FINITION SATINÉE À
BASE DE RÉSINE ALKYDE SECHAGE RAPIDE



Mise à la teinte
système MIXOVA

PRIMAIRE ANTICORROSION

DEFINITION

- Apprêt de finition satinée antirouille à base de résine alkyde
- Séchage rapide
- Haut extrait sec

DESTINATION

- Extérieur
- Métaux ferreux (ossatures métalliques, matériel agricole...)
- Atmosphère rurale, urbaine, non corrosive

PROPRIETES

- Aspect satin velouté
- Séchage rapide
- Bonne propriété anticorrosion (80µm sec minimum)
- Temps de recouvrement très rapide
- Haut extrait sec. Permet de déposer jusqu'à 80µm sans coulures
- Excellentes propriétés mécaniques (dureté, adhérence...)
- Excellent pouvoir couvrant
- Excellent rapport qualité prix
- Mise à la teinte avec notre système de colorimétrie **MIXOVA**
- Taux de C.O.V réduit (conforme aux normes européennes 2010)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ASPECT DU FILM

Satin Velouté

ASPECT EN POT

Gélifié

EXTRAIT SEC VOLUMIQUE

52%

EXTRAIT SEC PONDÉRAL

69%

MASSE VOLUMIQUE (NF EN ISO 2811-1)

1.45 Kg/dm³

POINT ÉCLAIR

23°C

BRILLANCE SPÉCULAIRE

10 UB sous angle de 60°

SÉCHAGE

Hors poussières : 20 minutes Recouvrable : 2 heures
Sec : 40 minutes

RENDEMENT (NF T 30-073)

8 m²/L sous 40µm

ÉPAISSEUR RECOMMANDÉE DU FILM SEC

80µm

TEINTES EN STOCK

Blanc - Incolore - Gris clair (RAL7001) - Rouge Brun

CONDITIONNEMENTS

3L - 20 Kg

CONSERVATION EN STOCK

12 mois en emballage d'origine non ouvert

CLASSIFICATION AFNOR (NF T 36-005)

Famille I classe 4a

DIRECTIVE C.O.V (2004/42/CE)

Valeur limite en UE (cat.A/i) : 500 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum 499 g/l COV
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants
lors d'une mise à la teinte



INNOVA S.A.S

Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc
Tél +33 (0)4.67.01.04.69 - Fax +33 (0)4.67.77.20.43

Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com

APPRET 3100

MISE EN OEUVRE

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau, airless.

DILUTION

Brosse, rouleau : dilution possible jusqu'à 3% au **DILUANT 324**
Airless : 5% au **DILUANT 324**

NETTOYAGE DES OUTILS

Au **DILUANT 324** immédiatement après emploi

SUPPORTS EXTÉRIEUR

- Métaux ferreux
- Autres supports, nous consulter.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

- Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- Ne pas appliquer directement sur support à base de zinc (bardage, galvanisé...).
- Elimination de la calamine, rouille pulvérulente ou en plaque par grattage, brossage, piquage, martelage, meulage ou mieux, par sablage.
- Si nécessaire, dégraisser les surfaces grasses ou fortement encrassées avec un détergent alcalin type NETTOYANT multi usages.

SUPPORTS	PRIMAIRE	FINITION
Métaux ferreux	1 couche d' APPRET 3100	1 couche d' APPRET 3100

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

- Température minimale d'utilisation : +5°C à +35°C et taux d'hygrométrie <75%.
- Température du subjectile : mini : 3°C au dessus du point de rosée - maxi : 35°C.
- Pour les teintes vives ou peu opacifiantes, appliquer une première couche de primaire avec une teinte adaptée pour obtenir une bonne opacification (sous-couche blanche pour les finitions jaune vif ou orange vif, gris clair pour les finitions rouge vif).

HYGIENE ET SECURITE

Fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site Internet : www.peintures-innova.fr

Inflammable - Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre. En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'ait pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



INNOVA S.A.S

Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc
Tél +33 (0)4.67.01.04.69 – Fax +33 (0)4.67.77.20.43

Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com