



APPRET 3300

APPRET ALKYDE ANTIROUILLE SECHAGE RAPIDE



DEFINITION

Apprêt antirouille à base de résine alkyde modifiée.

DESTINATION

- Extérieur.
- Métaux ferreux.
- Recouvrable par peinture alkyde diluable au White Spirit.
- Atmosphères rurale, urbaine, non corrosive.

PROPRIETES

- Aspect satin velouté.
- Bonne propriété anticorrosion.
- Recouvrable par peinture alkyde diluable au White Spirit.
- Excellentes propriétés mécaniques (dureté, adhérence...).

CARACTERISTIQUES

Aspect du film

Satin doux.

Aspect en pot

Légèrement Gélifié.

Extrait sec Volumique

60%.

Extrait sec Pondéral

76%.

Masse Volumique (NF EN ISO 2811-1)

1,45 Kg/dm³.

Point éclair

23°C.

Brillant spéculaire

10+-2 U.B sous un angle de 60°.

Séchage (à 20°C et 65%HR)

Hors poussières : 45 minutes.

Sec : 1 heure 30.

Recouvrable : 12 heures.

Rendement (NF T 30-073)

8 m²/ L sous 40µm.

Epaisseur recommandée du film sec

40-50µm.

Teintes en stock

Blanc - Incolore - Gris clair (RAL7001) - Ocre (E0549) - Rouge Brun.

Conditionnements

3 L - 20Kg.

Conservation en stock

12 mois en emballage d'origine non ouvert.

Classification AFNOR (NF T 36-005)

Famille I classe 4a.

Directive C.O.V (2004/42/CE)

Valeur limite en UE (cat.A/i) : 500 g/l (2010)

Ce produit contient au maximum <400 g/l COV.

Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



INNOVA S.A

Siège Social : Z.I. Capicol – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31
Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com



APPRET 3300

MISE EN OEUVRE

- **MATERIEL D' APPLICATION** Brosse, rouleau, airless.
- **DILUTION** Brosse, rouleau : dilution possible jusqu'à 3% au White Spirit.
(varie suivant la nature du support et la température) Airless : 5% au White Spirit.
- **NETTOYAGE DES OUTILS** Au White Spirit immédiatement après emploi.
- **SUPPORTS**
Extérieur
 - Métaux ferreux.
 - Autres supports nous consulter.
- **PRECAUTIONS D' EMPLOI**
 - Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
 - Ne pas appliquer directement sur support à base de zinc (bardage, galvanisé...).
 - Elimination de la calamine, rouille pulvérulente ou en plaque par grattage, brossage, piquage, martelage, meulage ou mieux, par sablage.
Si nécessaire, dégraisser les surfaces grasses ou fortement encrassées avec un détergent alcalin type NETTOYANT multi usages.

SUPPORTS	PRIMAIRE	FINITION
Métaux ferreux	1 couche d' APPRET 3300.	Finition alkyde dilution White Spirit.

- **RECOMMANDATIONS PARTICULIERES**
 - Température minimale d'utilisation : +5°C à +35°C et taux d'hygrométrie <75%.
 - Température du subjectile : Mini : 3°C au dessus du point de rosée - Maxi : 35°C.
 - Pour les teintes vives ou peu opacifiantes, appliquer une première couche de primaire avec une teinte adaptée pour obtenir une bonne opacification (sous-couche blanche pour les finitions jaune vif ou orange vif, gris clair pour les finitions rouge vif).

HYGIENE ET SECURITE

- Fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site Internet : www.peintures-innova.fr
- **Inflammable** - Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre. En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



INNOVA S.A

Siège Social : Z.I. Capiscol – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31
Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com