

# LAQUE 2010

LAQUE SATINÉE ALKYDE  
SÉCHAGE RAPIDE



Mise à la teinte  
système MIXOVA

ALKYDE MONOCOMPOSANT

## DEFINITION

- Laque satinée à base de résine alkyde modifiée, courte en huile
- Séchage rapide

## DESTINATION

- Extérieur /Intérieur
- Directement en multi couches sur métaux ferreux nus ou en finition sur notre FIXOFER Primaire

## PROPRIETES

- Aspect satin tendu
- Séchage rapide
- Faible odeur
- Excellent tendu
- Excellent pouce couvrant, rendement élevé
- Facilité d'application et d'entretien (lessivable)
- Bonne stabilité de teinte et de brillant aux intempéries
- Mise à la teinte avec notre système de colorimétrie MIXOVA

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

### ASPECT DU FILM

Satin

### ASPECT EN POT

Liquide

### EXTRAIT SEC VOLUMIQUE

55%

### EXTRAIT SEC PONDÉRAL

68%

### MASSE VOLUMIQUE (NF EN ISO 2811-1)

1.29 Kg/dm<sup>3</sup>

### POINT ECLAIR

38°C

### BRILLANCE SPÉCULAIRE

75 U.B sous angle de 60°

### SÉCHAGE

Hors poussières : 45 min  
Sec : 4 heures

Recouvrable : 24 heures

### RENDEMENT (NF T 30-073)

12 - 14 m<sup>2</sup>/L

### EPAISSEUR RECOMMANDÉE DU FILM SEC

40-50µm

### TEINTES EN STOCK

Blanc - Incolore

### CONDITIONNEMENTS

0.75L - 3L - 15L05

### CONSERVATION EN STOCK

12 mois en emballage d'origine non ouvert

### CLASSIFICATION AFNOR (NF T 36-005)

Famille I classe 4a

### DIRECTIVE C.O.V (2004/42/CE)

Valeur limite en UE (cat.A/i) : 500 g/l (2010)  
Ce produit contient au maximum 499 g/l COV  
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte



INNOVA S.A.S

Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc  
Tél +33 (0)4.67.01.04.69 - Fax +33 (0)4.67.77.20.43

Site Internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr) - E.Mail : [mailing@innova-sa.com](mailto:mailing@innova-sa.com)

## MISE EN OEUVRE

### MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau poil court, Airless.

### DILUTION

Brosse, rouleau : 0 à 3% au White Spirit désaromatisé  
Airless : 5% au White Spirit désaromatisé

### NETTOYAGE DES OUTILS

Au White Spirit immédiatement après emploi

### SUPPORTS INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

- Métaux ferreux
- Métaux revêtus en bon état

### PRÉCAUTION D'EMPLOI

- Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- Ne pas appliquer directement sur support à base de zinc (bardage, galvanisé...).
- Elimination de la calamine, rouille pulvérulente ou en plaque par grattage, brossage, piquage, martelage, meulage ou mieux, par sablage.
- Si nécessaire, dégraisser les surfaces grasses ou fortement encrassées avec un détergent alcalin type NETTOYANT multi usages.

SUPPORTS	PRIMAIRE	FINITION
Métaux ferreux	1 couche de FIXOFER PRIMAIRE	2 couches de LAQUE 2010
Anciennes peintures adhérentes (matage des surfaces brillantes ou satinées)	Directement	

### RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

- Température minimale d'utilisation et du subjectile : +5°C à +35°C et taux d'hygrométrie <75%.
- Pour les teintes vives ou peu opacifiantes, appliquer une première couche de primaire avec une teinte adaptée pour obtenir une bonne opacité (sous-couche blanche pour les finitions jaune vif ou orange vif, gris clair pour les finitions rouge vif).

## HYGIENE ET SECURITE

Fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site Internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr)

**Inflammable** - Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre. En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'ait pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



**INNOVA S.A.S**

Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc

Tél +33 (0)4.67.01.04.69 – Fax +33 (0)4.67.77.20.43

Site Internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr) - E.Mail : [mailing@innova-sa.com](mailto:mailing@innova-sa.com)