

# LAQUE 7037

LAQUE BRILLANTE ALKYDE  
SÉCHAGE RAPIDE



Mise à la teinte  
système MIXOVA

ALKYDE MONOCOMPOSANT

## DEFINITION

- Laque industrielle à base de résines alkydes styrenées
- Séchage très rapide

## DESTINATION

- Extérieur
- Métaux ferreux bruts ou recouverts d'une ancienne peinture adhérente
- Atmosphère rurale, urbaine, non corrosive

## PROPRIETES

- Aspect Brillant tendu
- Séchage très rapide permettant une manipulation en moins d'une heure
- Bonne stabilité de teinte et de brillant aux intempéries
- Système anticorrosion avec notre système **APPRET 3250**
- Mise à la teinte avec notre système de colorimétrie **MIXOVA**

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

### ASPECT DU FILM

Brillant

### ASPECT EN POT

Liquide

### EXTRAIT SEC VOLUMIQUE

49%

### EXTRAIT SEC PONDÉRAL

65%

### MASSE VOLUMIQUE (NF EN ISO 2811-1)

1.26 Kg/dm<sup>3</sup>

### POINT ÉCLAIR

23°C

### BRILLANCE SPÉCULAIRE

85 U.B sous angle de 60°

### SÉCHAGE

Hors poussières : 15 min  
Sec : 30 min

Recouvrable : 12 heures

### RENDEMENT (NF T 30-073)

10 - 12 m<sup>2</sup>/L sous angle de 40µm

### ÉPAISSEUR RECOMMANDÉE DU FILM SEC

40-50µm

### TEINTES EN STOCK

Blanc - Incolore

### CONDITIONNEMENTS

0.75L - 3L - 15L05

### CONSERVATION EN STOCK

12 mois en emballage d'origine non ouvert

### CLASSIFICATION AFNOR (NF T 36-005)

Famille I classe 4a

### DIRECTIVE C.O.V (2004/42/CE)

Valeur limite en UE (cat.A/i) : 500 g/l (2010)  
Ce produit contient au maximum 499 g/l COV  
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants  
lors d'une mise à la teinte



INNOVA S.A.S

Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc  
Tél +33 (0)4.67.01.04.69 - Fax +33 (0)4.67.77.20.43

Site Internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr) - E.Mail : [mailing@innova-sa.com](mailto:mailing@innova-sa.com)

## MISE EN OEUVRE

### MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, Airless.

### DILUTION

Brosse : 0 à 3% au **DILAUNT 324**

Airless : 5% au **DILUANT 324**

### NETTOYAGE DES OUTILS

Au **DILUANT 324** immédiatement après emploi

### SUPPORTS EXTÉRIEUR

- Métaux ferreux
- Anciennes peintures adhérentes
- Autres supports, nous consulter.

### PRÉCAUTION D'EMPLOI

- Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- Ne pas appliquer directement sur support à base de zinc (bardage, galvanisé...).
- Elimination de la calamine, rouille pulvérulente ou en plaque par grattage, brossage, piquage, martelage, meulage ou mieux, par sablage.
- Si nécessaire, dégraisser les surfaces grasses ou fortement encrassées avec un détergent alcalin type NETTOYANT multi usages.

SUPPORTS	PRIMAIRE	FINITION
Métaux ferreux	Directement ou pour une meilleure protection anticorrosion : 1 couche d' <b>APPRET 3250</b> dilué à 5% de <b>DILUANT 324</b>	2 couches de <b>LAQUE 7037</b> diluée à 3% de <b>DILUANT 324</b>
Anciennes peintures adhérentes	Directement	

### RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

- Température minimale d'utilisation : +5°C à +35°C et taux d'hygrométrie <75%.
- Température du subjectile : mini : 3°C au dessus du point de rosée - maxi : 35°C.
- Pour les teintes vives ou peu opacifiantes, appliquer une première couche de primaire avec une teinte adaptée pour obtenir une bonne opacification (sous-couche blanche pour les finitions jaunes ou orange, gris clair pour les finitions rouges).

## HYGIENE ET SECURITE

Fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site Internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr)

**Inflammable et Nocif** - Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre. En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'ait pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



**INNOVA S.A.S**

Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc

Tél +33 (0)4.67.01.04.69 – Fax +33 (0)4.67.77.20.43

Site Internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr) - E.Mail : [mailing@innova-sa.com](mailto:mailing@innova-sa.com)