

LAQUE 1850

LAQUE BRILLANTE ALKYDE
ASPECT MARTELÉ - SÉCHAGE RAPIDE



ALKYDE MONOCOMPOSANT

DEFINITION

- Laque industrielle à base de résines alkydes modifiées
- Séchage très rapide

DESTINATION

- Extérieur / Intérieur
- Métaux ferreux bruts ou recouverts d'une ancienne peinture adhérente
- Atmosphère rurale, urbaine, non corrosive

PROPRIETES

- Aspect semi brillant, effet aluminium martelé
- Séchage rapide
- Bonne résistance anticorrosion
- Bonne stabilité de teinte et de brillant aux intempéries
- Mise à la teinte avec notre système de colorimétrie **MIXOVA**
- Taux de C.O.V réduit (conforme aux normes européennes 2010)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ASPECT DU FILM

Demi brillant, effet martelé

ASPECT EN POT

Liquide

EXTRAIT SEC VOLUMIQUE

48%

EXTRAIT SEC PONDÉRAL

48%

MASSE VOLUMIQUE (NF EN ISO 2811-1)

0.96 Kg/dm³

POINT ÉCLAIR

23°C

BRILLANCE SPÉCULAIRE

65 U.B sous angle de 60°

SÉCHAGE

Hors poussières : 15 min
Sec : 30 min

Recouvrable : non applicable

RENDEMENT (NF T 30-073)

10-12 m²/L sous angle de 40µm

ÉPAISSEUR RECOMMANDÉE DU FILM SEC

40-50µm

TEINTES EN STOCK

Gris aluminium martelé

CONDITIONNEMENTS

0.75L - 3L - 15L05

CONSERVATION EN STOCK

12 mois en emballage d'origine non ouvert

CLASSIFICATION AFNOR (NF T 36-005)

Famille I classe 4a

DIRECTIVE C.O.V (2004/42/CE)

Valeur limite en UE (cat.A/i) : 500 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum 499 g/l COV
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte



INNOVA S.A.S

Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc
Tél +33 (0)4.67.01.04.69 - Fax +33 (0)4.67.77.20.43

Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com

MISE EN OEUVRE

MATÉRIEL D'APPLICATION

Pistolet pneumatique.

DILUTION

Pistolet pneumatique : 3% au **DILUANT 324**

NETTOYAGE DES OUTILS

Au **DILUANT 324** immédiatement après emploi

SUPPORTS INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

- Métaux ferreux
- Anciennes peintures adhérentes
- Autres supports, nous consulter.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

- Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- Ne pas appliquer directement sur support à base de zinc (bardage, galvanisé...).
- Elimination de la calamine, rouille pulvérulente ou en plaque par grattage, brossage, piquage, martelage, meulage ou mieux, par sablage.
- Si nécessaire, dégraisser les surfaces grasses ou fortement encrassées avec un détergent alcalin type NETTOYANT multi usages.

SUPPORTS	IMPRESSION / PRIMAIRE	FINITION
Métaux ferreux	Directement ou pour une meilleure protection anticorrosion : 1 couche d' APPRET 3250 dilué à 3% de DILUANT 324	1 couche de LAQUE 1850
Métaux revêtus en bon état (matage des surfaces brillantes ou satinées)	Directement	

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

- Ne pas appliquer à des températures < 5°C ou >35°C; et à un taux d'hygrométrie >75%.
- Température du subjectile : mini : 3°C au dessus du point de rosée - maxi : 35°C.

HYGIENE ET SECURITE

Fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site Internet : www.peintures-innova.fr

Inflammable et Nocif - Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre. En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'ait pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



INNOVA S.A.S

Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc

Tél +33 (0)4.67.01.04.69 – Fax +33 (0)4.67.77.20.43

Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com