

LAQUE 1880

LAQUE ALUMINIUM
CAOUTCHOUC ISOMERISE - HAUTE TEMPÉRATURE



ALKYDE MONOCOMPOSANT

DEFINITION

- Laque industrielle aluminium à base de caoutchouc isomérisé

DESTINATION

- Extérieur / Intérieur
- Métaux ferreux bruts uniquement destinés à monter en température

PROPRIETES

- Aspect brillant, effet aluminium
- Haute résistance à la température : 250°C en permanent, 300°C en température maximale
- Bonne résistance anticorrosion

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ASPECT DU FILM

Brillant, effet aluminium

ASPECT EN POT

Liquide

EXTRAIT SEC VOLUMIQUE

27%

EXTRAIT SEC PONDÉRAL

37%

MASSE VOLUMIQUE (NF EN ISO 2811-1)

0.94 Kg/dm³

POINT ECLAIR

38°C

BRILLANCE SPÉCULAIRE

100 U.B sous angle de 60°

SÉCHAGE

Hors poussières : 45 min
Sec : 1h30

Recouvrable : 24 heures

RENDEMENT (NF T 30-073)

10-12 m²/L sous angle de 30µm

EPAISSEUR RECOMMANDÉE DU FILM SEC

30-40µm

TEINTES EN STOCK

Gris aluminium

CONDITIONNEMENTS

0.75L - 3L - 15L05

CONSERVATION EN STOCK

12 mois en emballage d'origine non ouvert

CLASSIFICATION AFNOR (NF T 36-005)

Famille I classe 8b

DIRECTIVE C.O.V (2004/42/CE)

Valeur limite en UE (cat.A/i) : 500 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum 499 g/l COV
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte



INNOVA S.A.S

Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc
Tél +33 (0)4.67.01.04.69 - Fax +33 (0)4.67.77.20.43

Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com

MISE EN OEUVRE

MATÉRIEL D'APPLICATION

Pistolet pneumatique.

DILUTION

Prêt à l'emploi

NETTOYAGE DES OUTILS

Au White Spirit immédiatement après emploi

SUPPORTS INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

- Métaux ferreux destinés à monter en température
- Autres supports, nous consulter.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

- Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- Ne pas appliquer directement sur support à base de zinc (bardage, galvanisé...).
- Elimination de la calamine, rouille pulvérulente ou en plaque par grattage, brossage, piquage, martelage, meulage ou mieux, par sablage.
- Si nécessaire, dégraisser les surfaces grasses ou fortement encrassées avec un détergent alcalin type NETTOYANT multi usages.

SUPPORTS	PRIMAIRE	FINITION
Métaux ferreux	Directement	2 couches de LAQUE 1880

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

- Ne pas appliquer à des températures < 5°C ou >35°C; et à un taux d'hygrométrie >75%.
- Température du subjectile : mini : 3°C au dessus du point de rosée - maxi : 35°C.

HYGIENE ET SECURITE

Fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site Internet : www.peintures-innova.fr

Inflammable - Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre. En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'ait pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



INNOVA S.A.S

Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc

Tél +33 (0)4.67.01.04.69 – Fax +33 (0)4.67.77.20.43

Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com