




NOVAMIOX



LAQUE MATE A BASE D'OXYDE DE FER MICACE



DEFINITION

Laque mate à base d'oxyde de fer micacé.
Alkyde uréthane.
Séchage rapide.

DESTINATION

- Extérieur/Intérieur.
- Métaux ferreux bruts ou recouverts d'une ancienne peinture adhérente.

PROPRIETES

- Aspect mat, effet métallique.
- Bel aspect décoratif.
- Excellente résistance anticorrosion (300 heures au brouillard salin).
- Séchage rapide.
- Excellent pouvoir couvrant.
- Existe en différentes teintes micacées (nuancier **MIXOVA** industrie).
- Mise à la teinte avec notre système de colorimétrie **MIXOVA**.
- Taux C.O.V. réduit (conforme aux normes européennes 2010).

CARACTERISTIQUES

Aspect du film	Mat, effet métallique.
Aspect en pot	Légèrement gélifié.
Extrait sec Volumique	50%.
Extrait sec Pondéral	75%.
Masse Volumique (NF EN ISO 2811-1)	1,50 Kg/dm ³ .
Point éclair	38°C.
Brillant spéculaire	<5 U.B sous un angle de 60°.
Séchage	Hors poussières :30 minutes. Sec : 1 heure. Recouvrable : 24 heures.
Rendement (NF T 30-073)	8 - 10 m ² / L.
Epaisseur recommandée du film sec	40-60µm.
Teinte en stock	Gris métal micacé.
Conditionnements	15 L - 3 L- 0.75 L.
Conservation en stock	12 mois en emballage d'origine non ouvert.
Classification AFNOR (NF T 36-005)	Famille I classe 4a.
Directive C.O.V (2004/42/CE)	Valeur limite en UE (cat.A/i) : 500 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 499 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



INNOVA S.A

Siège Social : Z.I. Capiscol – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31
Site Internet : www.peintures-innova.com - E.Mail : mailing@innova-sa.com



NOVAMIOX

MISE EN OEUVRE

- **MATERIEL D' APPLICATION** Brosse, rouleau, pistolet pneumatique.
- **DILUTION** Brosse, rouleau : 5% au White Spirit.
Pistolet : 5% au DILUANT 324.
- **NETTOYAGE DES OUTILS** Au White Spirit immédiatement après emploi.
- **SUPPORTS**
Extérieur/Intérieur
 - Métaux ferreux.
 - Métaux revêtus en bon état.
 - Autres supports, nous consulter.
- **PRECAUTIONS D' EMPLOI**
 - Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
 - Ne pas appliquer à des températures < 5°C ou >35°C et à un taux d'hygrométrie >75%.
 - Ne pas appliquer directement sur support à base de zinc (bardage, galvanisé...).
 - Elimination de la calamine, rouille pulvérulente ou en plaque par grattage, brossage, piquage, martelage, meulage ou mieux, par sablage.
Si nécessaire, dégraisser les surfaces grasses ou fortement encrassées avec un détergent alcalin type NETTOYANT multi usages.

SUPPORTS	PRIMAIRE	FINITION
Métaux ferreux	Directement	2 couches de NOVAMIOX
Anciennes peintures adhérentes (matage des surfaces brillantes ou satinées)		

HYGIENE ET SECURITE

- Fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site Internet : www.peintures-innova.com
- **Inflammable** - Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre. En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



INNOVA S.A

Siège Social : Z.I. Capiscol – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31
Site Internet : www.peintures-innova.com - E.Mail : mailing@innova-sa.com