



NOVATHANE AQUA 2K

PEINTURE BI-COMPOSANTE POLYURETHANE EN PHASE AQUEUSE. ASPECT SATIN.



DEFINITION

Peinture satinée bi-composante polyuréthane en phase aqueuse.
Acrylique polyuréthane aliphatique.

DESTINATION

- Intérieur / Extérieur
- Travaux neufs et rénovation.
- Tous supports : bois (intérieur), béton, métal, carrelage...
- Idéal pour les sols, sur parquets et sols béton décoratifs.

PROPRIETES

- Aspect satin.
- Résistant aux U.V. et aux intempéries.
- Très bonne résistance à l'eau.
- Bonne résistance aux chocs et aux rayures. Souplesse de revêtement.
- Excellente résistance aux produits courants de nettoyage et de désinfection.
- Idéal pour les ambiances alimentaires.
- Non jaunissant.
- Temps ouvert important évitant les phénomènes de reprises.

CARACTERISTIQUES

Aspect du film	Satin tendu.
Aspect en pot	Gel onctueux.
Extrait sec Volumique	34%.
Extrait sec Pondéral	52%.
Masse Volumique (NF EN ISO 2811-1)	1,34 Kg/dm ³ .
Brillance spéculaire	environ 40 U.B sous un angle de 60°
Point éclair	Néant.
Séchage (à 20°C)	Hors poussière : 4 heures Sec : 5-6 heures. Recouvrable : 24 heures. Circulable (piéton) : 24 heures. Trafic lourd : 48-72 heures.
Rendement (NF T 30-073)	10-12 m ² /L suivant nature du support.
Teinte en stock	Blanc - Incolore
Conditionnement	12 L - 3 L - 1 L
Conservation en stock	12 mois en emballage d'origine non ouvert. Conserver à l'abri du gel.
Classification AFNOR (NF T 36-005)	Famille I classe 6a.
Directive C.O.V (2004/42/CE)	Valeur limite en UE (cat.A/j) : 140 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 10 g/l COV.



INNOVA S.A

Siège Social : Z.I. Capiscol – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31
Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com



NOVATHANE AQUA 2K

MISE EN OEUVRE

- **MATERIEL D'APPLICATION** Brosse, rouleau (microfibre 12 mm).
- **DILUTION** Brosse et rouleau : prêt à l'emploi.
Airless : dilution possible jusqu'à 3% d'eau.
- **NETTOYAGE DU MATERIEL** A l'eau immédiatement après emploi.
- **SUPPORTS**
 - Intérieur**
 - Bétons et dérivés. (sol garage, terrasse..)
 - Bois (intérieur), parquet.
 - Extérieur**
 - Métaux ferreux et non ferreux.
 - Anciennes peintures adhérentes.
 - Autres supports, nous consulter.
- **PRECAUTIONS D'EMPLOI**
 - Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (**DTU 59.1**).
 - **Élimination** de la calamine, rouille pulvérulente ou en plaque par grattage, brossage, piquage.
 - **Dégraisser soigneusement** les surfaces grasses ou fortement encrassées avec un détergent.
 - **Dépolssiérer** minutieusement les surfaces sales.

SUPPORTS	PREPARATIONS	FINITION
Bois intérieur, parquet Bétons et dérivés Bétons cirés, Tadelakt	Lavage - dégraissage. Élimination des parties non adhérentes.	NOVATHANE AQUA 2K 2 couches : trafic normal 3 couches : trafic intense
Métaux ferreux et non ferreux	Lavage - dégraissage. Élimination des parties non adhérentes. Élimination de la rouille pulvérulente par grattage, brossage. Passivation avec transformateur de rouille si nécessaire.	

- **RECOMMANDATIONS PARTICULIERES**
 - Température minimale d'utilisation et de support : > 5°C. T° du support > à 3°C du point de rosée.
 - Hygrométrie maximum : 80%.
 - Support sec et non condensant.

HYGIENE ET SECURITE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.
Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : www.peintures-innova.fr
Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.
Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



INNOVA S.A

Siège Social : Z.I. Capiscol – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31
Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com