



LAQUE 1540



LAQUE BRILLANTE A BASE DE CAOUTCHOUC CHLORE



DEFINITION

Laque brillante à base de résine caoutchouc chloré plastifiée.

DESTINATION

- Extérieur.
- Métaux ferreux.
- Bétons et dérivés.
- Pour ambiance chimique agressive, maritime ou industrielle.
- Revêtement de surfaces immergées : piscines, réservoirs d'eau non potable...

PROPRIETES

- Aspect brillant.
- Bonne résistance aux acides et aux bases.
- Excellente résistance aux chlores.
- Bonne résistance aux produits chimiques.
- Ne résiste pas aux solvants.
- Système anticorrosion avec **APPRET 3520**.
- Insaponifiable : application possible sur fonds alcalins.
- Lessivable.
- Alimentaire de transit pour bennes à vendanges (48 heures maxi).
- Applicable sur sol béton, en utilisation piétonnière.
- Mise à la teinte avec notre système de colorimétrie **MIXOVA**.

CARACTERISTIQUES

Aspect du film	Brillant.
Aspect en pot	Liquide.
Extrait sec Volumique	43%.
Extrait sec Pondéral	62%.
Masse Volumique (NF EN ISO 2811-1)	1,37 Kg/dm ³ .
Point éclair	24°C.
Brillant spéculaire	80 U.B sous un angle de 60°.
Séchage	Hors poussières : 20 minutes. Sec : 1 heure. Recouvrable : 24 heures.
Rendement (NF T 30-073)	8 - 10 m ² / L.
Epaisseur recommandée du film sec	40-50µm.
Teintes en stock	Blanc - Incolore - Rouge Brun.
Conditionnements	15 L - 3 L
Conservation en stock	12 mois en emballage d'origine non ouvert.
Classification AFNOR (NF T 36-005)	Famille I classe 8a.
Directive C.O.V (2004/42/CE)	Valeur limite en UE (cat.A/I) : 500 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 499 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



INNOVA S.A

Siège Social : Z.I. Capiscol – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31
Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com



LAQUE 1540

MISE EN OEUVRE

- **MATERIEL D'APPLICATION** Brosse, airless.
- **DILUTION** Brosse : 3% au **DILUANT 626**.
Airless : 5% au **DILUANT 626**.
- **NETTOYAGE DES OUTILS** Au **DILUANT 626** immédiatement après emploi.
- **SUPPORTS**
Extérieur
 - Métaux ferreux.
 - Métaux revêtus en bon état.
 - Bétons et dérivés.
 - Autres supports nous consulter.
- **PRECAUTIONS D'EMPLOI**
 - Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
 - Elimination de la calamine, rouille pulvérulente ou en plaque par grattage, brossage, piquage, martelage, meulage ou mieux, par sablage.
Si nécessaire, dégraisser les surfaces grasses ou fortement encrassées avec un détergent alcalin type NETTOYANT multi usages.

SUPPORTS	IMPRESSION/PRIMAIRE	FINITION
Métaux ferreux	1 couche d' APPRET 3520 .	2 couches de LAQUE 1540
Anciennes peintures adhérentes <small>(matage des surfaces brillantes ou satinées)</small>	Directement.	
Bétons et dérivés	Directement en diluant la 1er couche à 10% de DILUANT 626 .	

- **RECOMMANDATIONS PARTICULIERES**
 - Température minimale d'utilisation et du subjectile : +5°C à +35°C et taux d'hygrométrie <75%.
 - Pour les teintes vives ou peu opacifiantes, appliquer une première couche de primaire avec une teinte adaptée pour obtenir une bonne opacité finale (sous-couche blanche pour les finitions jaune vif ou orange vif, gris clair pour les finitions rouge vif).

HYGIENE ET SECURITE

- Fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site Internet : www.peintures-innova.fr
- **Inflammable** et **Nocif** - Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre. En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



INNOVA S.A

Siège Social : Z.I. Capiscot – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31
Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com